

Fișă Date Tehnice

POXY

Proprietăți

Adeziv universal bicomponent transparent pe bază de rășină epoxidică cu putere mare de aderență.

- lipire transparentă
- aderență excelentă
- întărire rapidă
- rezistență mare la tragere și la șoc
- rezistență mare la șoc: 50 kJ / m²
- rezistență mare la presiune: 9 N / mm²
- posibilitate de utilizare universală în spații interioare și exterioare
- rezistență la apă, apă sărată și multe chimicale

Domenii de utilizare

Aderență excelentă pe metal, piatră, lemn, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.

Date Tehnice

Bază	Rășină epoxidică
Culori	Transparent
Întărire Minute	30
Sistem de întărire	2K
Rezistență la compresiune	9
Rezistență la manipulare	10
Capacitate de depozitare	24 Luni
Rezistență la șoc	50
Rezistență la temperatură	-50 - +100
Timp de lucrabilitate	4 - 5
Rezistență la tracțiune	40
Rezistență la tracțiune și forfecare	10 - 20

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +30 °C. Dacă aveți posibilitatea, șlefuiți suprafața, curățați-o temeinic și degresați-o cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Ca activator de adeziv, vă recomandăm grundul pentru materiale plastice PETEC (cod art. 98315). Introduceți cartușul dublu în pistolul pentru extrudare PETEC (cod art. 98502) și scoateți capacul. Scoateți prin presare și amestecați cantitatea de adeziv necesară sau aplicați tubul de amestec (evitați pauzele mai lungi de 4 minute, deoarece adezivul se întărește în tubul de amestec) și aplicați produsul direct pe locul de lipit. Îmbinați materialele care trebuie lipite în interval de 4 minute. După utilizare, închideți cartușul dublu cu capacul. Reprelucrarea (de exemplu, șlefuirea, vopsirea) este posibilă numai după întărirea adezivului. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 98425	cod art.: 98050
Seringă dublă de 24 ml pe card de autoservire	Cartuș dublu de 50 ml