

ADEZIV POLIURETANIC, BICOMPONENT DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ

Proprietăți

Adeziv de înaltă performanță special bicomponent cu aderență foarte bună pe suprafețe greu de lipit.

- Putere mare de aderență cu rezistență finală puternică
- Astuparea fisurilor până la 0,3 mm
- cu posibilitate de șlefuire și vopsire cu mai multe sisteme de vopsire
- rezistent la apă, apă sărată, lichid de răcire, ulei, precum și multe substanțe chimice și rezistent în mod limitat la carburant

Domenii de utilizare

Pentru lipirea structurală a materialelor plastice cu energie scăzută, cum ar fi PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET, precum și a combinațiilor de materiale plastice și a multor altora. Se pretează și pentru lipirea combinațiilor de materiale, de exemplu, cu diferite materiale plastice, metale, cauciuc, sticlă, piatră, lemn și a multor altora. Se pretează și pentru lipirea senzorilor PDC.

Date Tehnice

Bază	Metacrilat de metil
Culori	Alb
Întărire Ore	8-24
Sistem de întărire	2K
Rezistență la manipulare	90 Minuten
Capacitate de depozitare	12 Luni
Temperatură de depozitare	+2 - +7
Astuparea fisurilor	0,3
Rezistență la temperatură	-55 - +80
Timp de lucrabilitate	3
Rezistență la tracțiune și forfecare	17,2

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5°C și +25°C. Dacă aveți posibilitatea, șlefuiți suprafețele și după aceea curățați-le temeinic și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 și 82200). Introduceți pistonul în seringă dublă, scoateți capacul, aplicați tubul de amestec (cod art. 98511) (evitați pauzele de peste 3 minute, deoarece adezivul se întărește în tubul de amestec) și aplicați cantitatea de adeziv necesară direct pe locul de lipit. Îmbinați materialele care trebuie lipite în interval de trei minute. După utilizare să închideți tubul dublu de injectare cu capacul. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 98110

10 ml