

SPUMĂ BICOMPONENTĂ PENTRU CAROSERIE

Proprietăți

Spumă bicomponentă pentru caroserie destinată reparațiilor profesionale în urma accidentelor, reparațiilor și restaurării pieselor caroseriei. Spuma Karo se lipește pe suprafețe metalice, lemn, precum și pe multe materiale plastice (și stiren, spumă dură poliuretanică, poliester și multe altele) și materiale compozite armate cu fibre. Componentele de caroserie și de montare, precum pragurile, capota motorului, ușa, stâlpii A, B și C, masca portbagajului, părțile plafonului și podelei, precum și piesele posterioare și laterale pot fi umplute, susținute și astfel protejate împotriva vibrațiilor și coroziunii de contact.

- se lipește pe metale, materiale plastice și materiale compozite armate cu fibre
- efect fonoabsorbant excepțional, precum și atenuare a emisiilor fonice și zgomotelor
- protejează împotriva pătrunderii prafului și stropilor de apă
- rezistență termică, la intemperii și îmbătrânirea materialului
- astuparea și umplerea fantelor
- putere mare de aderență
- compensează fluctuațiile de temperatură
- evită coroziunea de contact
- comportament la foc conform clasei de materiale de construcție B2

Domenii de utilizare

Spumă bicomponentă pentru caroserie PETEC este o spumă bicomponentă pentru caroserie destinată reparațiilor profesionale în urma accidentelor, reparațiilor și restaurării pieselor caroseriei. Spumă bicomponentă pentru caroserie se lipește pe suprafețe metalice, lemn, precum și pe multe materiale plastice (și stiren, spumă dură poliuretanică, poliester și multe altele) și materiale compozite armate cu fibre. Componentele de caroserie și de montare, precum pragurile, capota motorului, ușa, stâlpii A, B și C, masca portbagajului, părțile plafonului și podelei, precum și piesele posterioare și laterale pot fi umplute, susținute și astfel protejate împotriva vibrațiilor și coroziunii de contact. Spuma se pretează excelent și pentru remedierea și atenuarea emisiilor fonice și zgomotelor din spațiile goale și de la caroserie.

Date Tehnice

Bază	poliuretan
Culori	Gri
ÎntărireMinute	50
Sistem de întărire	2K
Rezistență finală	25
Capacitate de depozitare	18 Luni
Se Poate Tăia După	30
Rezistență la temperatură	-35 - +90
Timp de lucrabilitate	10
Temperatura suprafeței-suport	+5 - + 30
Capacitate de Solicitare Completă	24
Randament volumetric	10

Fișă Date Tehnice

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +10°C și +25°C. Curățați temeinic suprafețele fixe (fără murdărie și rugină) și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Îndepărtați capacul și deșurubați sonda de pulverizare de pe ventil. Pentru a activa sistemul, rotiți spre dreapta discul rotativ al dozei de 6 ori. Pentru un raport de amestec perfect, mențineți ventilul în jos și scuturați doza de 30 de ori. Apoi, produsul poate fi scos prin apăsare, cu ventilul în jos, prin acționarea manetei de la sonda de pulverizare (evitați pauzele mai lungi de 10 minute, întrucât spuma se întărește și în sonda de pulverizare). Dacă este cazul, îmbinați materialele care trebuie lipite în interval de 10 minute. Prelucrați neapărat complet duza activată (Pericol: În caz contrar, duza se poate supraîncălzi și poate exploda). După întărire, materialul în exces poate fi tăiat. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile de reparație ale producătorului vehiculului. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 98140

Doză de 400 ml