

ADEZIV POLIURETANIC, BICOMPONENT

Proprietăți

Adeziv bicomponent cu întărire rapidă pentru repararea și lipirea materialelor plastice.

- se pretează de asemenea și la lipirea și umplerea găurilor, fisurilor și rosturilor din metal, lemn, piatră, beton și sticlă
- întărire foarte rapidă și prelucrare ulterioară rapidă
- legătură foarte rezistentă, ușor flexibilă și rezistentă la rupere
- nu picură, este ușor de modelat
- cu posibilitate de șlefuire și vopsire cu mai multe sisteme de vopsire
- rezistent la apă, apă sărată, lichid de răcire, ulei, precum și multe substanțe chimice și rezistent în mod limitat la carburant

Domenii de utilizare

Domeniul de utilizare: Pentru repararea barelor de protecție, spoilerelor, grilei radiatorului, clipsurilor pentru capitonaj, suporturilor (de ex., de la faruri), precum și a pieselor din plastic și de capitonaj rupte. Se pretează de asemenea și la lipirea și umplerea găurilor, fisurilor și rosturilor din metal, lemn, piatră, beton și sticlă.

Date Tehnice

Bază	poliuretan
Culori	Negru
Întărire Minute	20
Sistem de întărire	2K
Alungire la rupere	170
Rezistență la manipulare	3
Capacitate de depozitare	24 Luni
Duritate Shore A	65
Rezistență la temperatură	-40 - +140
Timp de lucrabilitate	1
Temperatura de aplicare	+5 - +30
Rezistență la tracțiune și forfecare	16

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +30 °C. Dacă aveți posibilitatea, șlefuiți suprafața, curățați-o temeinic și degresați-o cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82200 sau 82100). În cazul materialelor plastice cu energie scăzută, vă recomandăm grundul pentru materiale plastice (cod art. 98315), pentru activarea aderenței. Scoateți capacul, scoateți prin presare cantitatea de adeziv necesară și amestecați sau aplicați tubul de amestecare (nr. articol 98510), aruncați primul centimetru (evitați pauzele mai lungi de un minut, deoarece adezivul se întărește de asemenea în tubul de amestecare) și aplicați-l pe locul de lipire pe o parte. Îmbinați materialele care trebuie lipite în interval de un minut. După utilizare să închideți tubul dublu de injectare cu capacul. Reprelucrarea (de exemplu, șlefuirea, vopsirea) este posibilă numai după întărirea adezivului. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 98325	cod art.: 98350
24 ml	50 ml