

MATERIAL PLASTIC LICHID

Proprietăți

- aderență excepțională pe multe materiale plastice și amestecuri de materiale plastice
- și pentru ceramică, beton, lemn și multe metale
- lipire puternică
- deosebit de modelabil și ușor de spăcluit
- timp lung de lucrabilitate (timp de prelucrare) pentru rezultatul perfect
- legătură foarte rezistentă, ușor flexibilă și rezistentă la rupere
- cu posibilitate de șlefuire și vopsire cu mai multe sisteme de vopsire
- rezistent la apă, apă sărată, lichid de răcire, ulei, precum și multe substanțe chimice și rezistent în mod limitat la carburant

Domenii de utilizare

Adeziv bicomponent pentru umplere, spăcluire, reparare și lipire.

Date Tehnice

Bază	poliuretan
Culori	Negru
Întărire Minute	120
Sistem de întărire	2K
Alungire la rupere	170
Rezistență la manipulare	20
Capacitate de depozitare	24 Luni
Duritate Shore A	65
Rezistență la temperatură	-40 - +140
Timp de lucrabilitate	7 - 10
Temperatura de aplicare	+5 - +30
Rezistență la tracțiune și forfecare	16,2

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +30 °C. Dacă aveți posibilitatea, șlefuiți suprafața, curățați-o temeinic și degresați-o cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82100 sau 82200). Ca activator de adeziv, vă recomandăm grundul pentru materiale plastice PETEC (cod art. 98315). Șlefuiți fisurile în formă de V. Introduceți cartușul dublu în pistolul pentru extrudare PETEC (cod art. 98502) și scoateți capacul. Scoateți prin presare și amestecați cantitatea de adeziv necesară sau aplicați tubul de amestec (evitați pauzele mai lungi de 7 minute, deoarece adezivul se întărește în tubul de amestec) și aplicați produsul direct pe locul de lipit. Îmbinați materialele care trebuie lipite în interval de 7 minute. După utilizare să închideți tubul dublu de injectare cu capacul. Reprelucrarea (de exemplu, șlefuirea, vopsirea) este posibilă numai după întărirea adezivului (cca. 120 de minute). Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Pentru a vă asigura cu privire la caracterul adecvat al produsului pentru aplicarea dorită se recomandă realizarea de teste proprii. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj



cod art.: 98355

50 ml