

Fișă Date Tehnice

POXY

Proprietăți

Adeziv universal bicomponent transparent pe bază de rășină epoxidică cu putere mare de aderență.

- lipire transparentă
- aderență excelentă
- întărire rapidă
- rezistență mare la tragere și la șoc
- rezistență mare la șoc: 50 kJ / m²
- rezistență mare la presiune: 9 N / mm²
- posibilitate de utilizare universală în spații interioare și exterioare
- rezistență la apă, apă sărată și multe chimicale

Domenii de utilizare

Aderență excelentă pe metal, piatră, lemn, sticlă, ceramică și multe materiale plastice.

Date Tehnice

Bază	Rășină epoxidică
Culori	Transparent
Întărire Minute	30
Sistem de întărire	2K
Rezistență la compresiune	9
Rezistență la manipulare	10
Capacitate de depozitare	24 Luni
Rezistență la șoc	50
Rezistență la temperatură	-50 - +100
Timp de lucrabilitate	4 - 5
Rezistență la tracțiune	40
Rezistență la tracțiune și forfecare	10 - 20

Instrucțiuni de utilizare

Temperatura de aplicare: între +5 °C și +30 °C. Dacă aveți posibilitatea, șlefuiți suprafețele și după aceea curățați-le temeinic și degresați-le cu PETEC Multi Cleaner (cod art. 82200 sau 82100). În cazul materialelor plastice cu energie scăzută, vă recomandăm grundul pentru materiale plastice (cod art. 98315), pentru activarea aderenței. Îndepărtați capacul, scoateți prin presare cantitatea de adeziv necesară și amestecați sau aplicați tubul de amestecare (nr. articol 98510), aruncați primul centimetru (evitați pauzele mai lungi de patru minute, deoarece adezivul se întărește de asemenea în tubul de amestecare) și aplicați-l pe locul de lipire pe o parte. Îmbinați materialele care trebuie lipite în interval de patru minute. După utilizare să închideți tubul dublu de injectare cu capacul. Reprelucrarea (de exemplu, șlefuirea, vopsirea) este posibilă numai după întărirea adezivului. Vopselele pe bază de solvenți și alte medii pot bloca sau distruge procesul de întărire. Ca urmare a numărului mare de aplicații, de materiale și diferiților factori de influență, este necesar să se efectueze încercări proprii și să se verifice compatibilitatea. Respectați instrucțiunile din fișa de securitate chimică și din fișa tehnică! (Descărcarea fișelor tehnice PETEC de la www.petec.de)

Fișă Date Tehnice

Dimensiuni ambalaj

	
cod art.: 98425	cod art.: 98050
Seringă dublă de 24 ml pe card de autoservire	Cartuș dublu de 50 ml