

АНТИКОРРОЗИЙНОЕ ЗАЩИТНОЕ БИТУМНОЕ ПОКРЫТИЕ, БАНКА С КИСТЬЮ

Свойства

- Длительная защита от образования ржавчины и сколов
- Очень хорошая адгезия к металлическим поверхностям
- Образует долгосрочную, вязко-эластичную сплошную защитную пленку со звукоизолирующими свойствами
- Устойчивость к воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, масла, а также к слабым кислотам и основаниям
- Не подлежит окрашиванию

Области применения

Антикоррозийное защитное битумное покрытие PETEC обеспечивает оптимальную защиту от образования ржавчины и сколов всех участков, подверженных коррозии, с хорошей адгезией к различным металлическим поверхностям. Антикоррозийное защитное битумное покрытие образует долгосрочную, вязко-эластичную сплошную защитную пленку со звукоизолирующими свойствами.

Технические Характеристики

Основа	Битум
Цвета	Черный
Отверждение	3,5 часа при 500 мкм
Система отверждения	Влажность воздуха
Срок годности	36 Месяцы
Испытание в солевом тумане	1000 при 400 (Ri0)
Термостабильность	-25 - +100

Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C. Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. Нанести битумное антикоррозионное покрытие PETEC с помощью кисти или шпателя на чистую, сухую и обезжиренную поверхность, не покрытую ржавчиной. В случае толстого слоя рекомендуется дождаться высыхания продукта. Необходима проверка на совместимость материалов. Опасность самоокисления сплавов. Продукт содержит растворитель, который может растворять или разъедать существующее покрытие. Различные антикоррозийные защитные покрытия применять только после определения совместимости средств друг с другом. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Не подлежит окрашиванию. Не наносить на тормозную и выхлопную системы, нагреваемые пластины или резиновые детали. После использования закрыть флакон. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары

		
Арт.: 73100	Арт.: 73110	Арт.: 73150
1000 мл	1000 мл	500 мл