

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ СКРЫТЫХ ПОЛОСТЕЙ И КОНСЕРВАЦИИ, ПРОЗРАЧН

Свойства

- Длительная антикоррозионная защита скрытых полостей кузова
- Быстросохнущая, долговечная защитная пленка
- Вытесняет влагу, не растрескивается и не высыхает
- Гибкий и легкий клейкий слой воска
- Высокая проникающая способность, также подходит для труднодоступных скрытых полостей кузова
- Замещает и вытесняет влагу
- Высокая термостойкость и хорошая морозостойкость
- Устойчивость к воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, масла, а также к слабым кислотам и основаниям
- Включая распылительный зонд длиной 60 см (спрей)

Области применения

Обеспечивает оптимальную защиту в различных областях, подверженных коррозии. За счет высокой проникающей способности возможна обработка труднодоступных скрытых полостей кузова.

Технические Характеристики

Основа	Парафиновый воск
Цвета	Прозрачный
Рабочее давление	3 -4
Срок годности	36 Месяцы
Испытание в солевом тумане	1000 при 100 мкм (Ri 0)
Термостабильность	-35 - +200

Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °C до +30 °C. Перед использованием емкость хорошо встряхнуть. Распылить средство для защиты скрытых полостей и консервации PETEC с помощью пистолета PETEC для нанесения антикоррозийной защиты (артикул 98507) на чистую, сухую и обезжиренную поверхность, не покрытую ржавчиной. При необходимости выкрутить шланг. В случае толстого слоя рекомендуется дождаться высыхания продукта. При нанесении многослойного покрытия воск может приобрести белую окраску. Необходима проверка на совместимость материалов. Опасность самоокисления сплавов. Продукт содержит растворитель, который может растворять или разъедать существующее покрытие. Различные антикоррозийные защитные покрытия применять только после определения совместимости средств друг с другом. Чтобы удостовериться в пригодности продукта, рекомендуется перед применением проводить специальное тестирование. Не подлежит окрашиванию. Не наносить на тормозную и выхлопную системы, нагреваемые пластины или резиновые детали. Очистить после использования пистолет для нанесения антикоррозийной защиты. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары

	
Арт.: 73510	Арт.: 73550
1000 мл	500 мл