

ФИКСАТОР РЕЗЬБЫ ВЫСОКОПРОЧНЫЙ, КРАСНЫЙ

Свойства

- Быстрая анаэробная полимеризация
- Надежная фиксация резьбовых соединений с мелким, нормальным и крупным шагом
- Для щелей с малой и большой шириной и для резьбы размером до M36
- Для фиксации обеспечивающих безопасность винтов
- Устойчивость к коррозии, вибрации, воздействию воды, воды с высокой концентрацией соли, масла, топлива, охлаждающей жидкости и многих других химических веществ

Области применения

Для фиксации и уплотнения резьбовых соединений, например, винтов, гаек, болтов и др.

Технические Характеристики

Цвета	Красный
ОтверждениеЧасы	5 - 10
Система отверждения	Анаэробный
МожноИспользоватьЧерезЧасы	1 – 3
РазмерРезьбыДо	M20
Достаточная промежуточная прочность	10-20
Срок годности	36 Месяцы
Момент страгивания	28 – 35
максЗаполняющаяСпособностьДляЗазоров	0,15
Предел прочности при сдвиге	15 – 20
Термостабильность	-55 - +150
Вязкость	500

Руководство по применению

Температура обработки: от +5 °C до +35 °C. Поверхности тщательно очистить с помощью очистителя PETEC Multi Cleaner (артикул 82100 или 82200) и обезжирить. Нанести фиксатор резьбы PETEC на одну сторону резьбового соединения и сразу же закрепить соединение. Затянуть поворотное кольцо до указанного момента. *Анаэробная полимеризация происходит в отсутствие воздуха между металлическими поверхностями. Для пассивных поверхностей, широких щелей, при низкой окружающей температуре и для быстрого отверждения рекомендуется использовать анаэробный активатор PETEC (арт. 90920). Ввиду различных способов применения, материалов и прочих факторов влияния требуется самостоятельная проверка и испытание на пригодность. Соблюдайте указания, содержащиеся в паспорте безопасности и техническом паспорте! (Паспорта продукции PETEC доступны для загрузки на сайте www.petec.de)

Технический Паспорт

Объем тары

		
Арт.: 92005	Арт.: 92010	Арт.: 92050
5 г, на картонном основании	Флакон 10 г	Флакон 50 г
		
Арт.: 920250		
Флакон 250 г		