

OCHRANA PODVOZKU BITÚMENOVÁ ODSÁVACIA DÓZA

Vlastnosti

- Dlhodobá ochrana proti hrdzi a odlamovaniu kameňa
- veľmi dobrá príľnavosť ku kovovým povrchom
- vytvára odolnú, viskoplastickú a uzavretú ochrannú fóliu s účinkom proti duneniu
- odolný voči vode, soľnej hmle, oleju, ako aj ľahkým kyselinám a zásadám
- bez možnosti prelakovania

Oblasti použitia

Ochrana podvozku PETEC na bitúmenovej báze poskytuje optimálnu ochranu v oblastiach ohrozených koróziou a ochranu proti odlietavajúcim kameňom s veľmi dobrou príľnavosťou na mnohých kovových povrchoch. Bitúmenový podvozok vytvára odolnú, viskoplastickú a uzavretú ochrannú fóliu s účinkom proti duneniu.

TechnickéDáta


Báza	Bitúmen
Farby	Čierna
PrevádzkovýTlak	3 -4
Vytvrdzovanie	3,5 hodiny pri 500 µm
Systém vytvrdzovania	Vlhkosť
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Skúška soľným postrekom	1.000 pri 400 (Ri0)
Teplotná odolnosť	-25 - +100

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +30°C. Nádobu pred použitím dobre pretrepte. Bitúmenová ochrana podvozku PETEC nastriekajte pomocou pištole na karosérie na ochranu podvozkuPETEC (č. položky 98507) zo vzdialenosti cca 25 cm na čistý, suchý a odmastený povrch bez korózie. Pri hrubších vrstvách sa odporúča nechať výrobok medzi jednotlivými vrstvami zaschnúť. Vyžaduje sa vlastné testovanie kompatibility materiálu. Nebezpečenstvo autoxidácie zliatin. Výrobok obsahuje rozpúšťadlá, ktoré môžu rozpúšťať alebo napádať existujúce nátery. Rôzne výrobky na ochranu podvozku by sa preto nemali ľubovoľne kombinovať bez vykonania vlastných testov. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Bez možnosti prelakovania. Nenanášajte na brzdomý a výfukový systém, tepelnú fóliu alebo gumové časti. Pištoľ na karosérie na ochranu podvozku po použití vyčistite. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

		
položka č.: 73100	položka č.: 73110	položka č.: 73150
1 000 ml	1 000 ml	500 ml