

LEPIDLO NA OKENNÉ SKLÁ

Vlastnosti

- pre všetky typy vozidiel
- rýchle vytvrdenie v celom priereze
- vysokomodulové
- kompatibilné s anténou
- nízka vodivosť
- dobrá príľnavosť k zvyškovému materiálu
- rýchla pripravenosť na jazdu

Oblasti použitia

Rýchlotvrdnúce vysokomodulové jednozložkové lepidlo na okenné sklá na báze polyuretánu na montáž predných, zadných a bočných okenných skiel.

TechnickéDáta

Báza	Jednozložkový polyuretán
Farby	Čierna
Vytvrdzovanie	3,5
Systém vytvrdzovania	Vlhkosť
Skladovateľnosť	12 Mesiac
Predĺženie pri pretrhnutí	700
Pevnosť v šmyku	3,5
Tvrdosť Shore A	57
Teplotná odolnosť	-40 - +100
Lehota spracovateľnosti	20
Teplota pri spracovaní	+5 - +35
Spotreba	50
Čas cesty	2
Pevnosť v ťahu	7,5

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C. V prípade potreby zľahka zdrsňte lepiaci povrch brúsny rúnom. Lepiace plochy dôkladne vyčistite pomocou čistiacej handričky PETEC (č. položky 82111) alebo PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Následne rovnomerne naneste základný náter a aktivátor v tyčinke PETEC (č. položky 82410) v jednom smere na lepenú plochu skla. Stiahnite tesniaci uzáver, prepichnete membránu, nasadte dýzu a stláčacou pištoľou naneste lepidlo na lepený povrch v tvare trojuholníkovej guľôčky. Prvé 2 cm lepidla odstraňte. Dodržiavajte špecifikácie výrobcu vozidla týkajúce sa geometrie húsenicového pásu a montáže. Dodržiavajte návod na montáž, kartu bezpečnostných a technických údajov! (Stiahnite si montážny návod PETEC, list technických údajov a aplikačné video na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

		
položka č.: 83310	položka č.: 83400	položka č.: 83600
310 ml kartuša	400 ml vrečko so špičkou	600 ml vrečko so špičkou