

LEPIDLO NA OKENNÉ SKLO HIGH SPEED

Vlastnosti

Na montáž predných, zadných a bočných okien bez použitia základného náteru.

- odolné voči UV žiareniu
- bez izokyanátov
- nízka vodivosť
- vhodné pre všetky typy vozidiel
- nárazové skúšky TÜV
- extrémne vysokomodulové
- rýchle vytvrdenie v celom priereze
- veľmi rýchla pripravenosť na jazdu: 15 minút

Oblasti použitia

Na montáž predného, zadného a bočného okna bez použitia základného náteru.

TechnickéDáta

Báza	Jednozložkové modifikované silánové polyméry
Farby	Čierna
Vytvrdzovanie	3
Systém vytvrdzovania	Vlhkosť
Predĺženie pri pretrhnutí	350
Pripravenosť na jazdu	15
Skladovateľnosť	24 Mesiac
Tvrdosť Shore A	65
Teplotná odolnosť	-40 - +110
Lehota spracovateľnosti	10
Teplota pri spracovaní	+5 - +35
Čas cesty	0,25
Napätie v ťahu	4,0
Pevnosť v šmyku ťahom	2,8

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C. V prípade potreby zľahka zdrsňte lepiaci povrch brúsny rúnom. Dôkladne vyčistite a odmastite lepené povrchy pomocou čistiacej handričky PETEC (č. položky 82111) alebo čistiacim prostriedkom PETEC MultiCleaner (č. položky 82100 alebo 82200) (dodržiňte čas odvetrania). Potom otvorte kartušu s lepidlom na okenné sklá, nasadíte dýzu a odstráňte prvé 2 cm lepidla. Lepidlo na okenné sklo naneste pomocou stláčacej pištole v tvare trojuholníkovej húsenice na lepený povrch. Dodržiavajte špecifikácie výrobcu vozidla týkajúce sa geometrie húsenicového pásu a montáže. Začiatok a koniec húsenicového pásu sa musia prekrývať a musia byť dôkladne rozotreté. Dodržiavajte návod na montáž, kartu bezpečnostných a technických údajov! (Stiahnite si montážny návod PETEC, list technických údajov a aplikačné video na adrese www.petec.de)

Veľkosti balenia



položka č.: 84300

290 ml kartuša