

HYDRAULICKÉ A PNEUMATICKÉ TESNENIE

Vlastnosti

Nízkoviskózne, vysokopevnostné a vysokotlakové hydraulické a pneumatické tesnenie pre závit do M20/ 3/4 " s medzerou do 0,15 mm. Odolnosť voči teplotám do +150 °C a odolnosť voči tlaku do 120 barov.

- rýchle anaeróbne vytvrdenie
- spoľahlivo istí a tesní závit
- môže nahradiť pásy P.T.F.E. a konope
- odolné voči korózii, vibráciám, vode, slanej vode, olejom, pohonným hmotám, chladiacim kvapalinám, hydrokarbónu a mnohým iným chemikáliám

Oblasti použitia

Na zaistenie a utesnenie hydraulických a pneumatických závitových spojov, vedení, skrutiek, matíc, kolíkov a mnohých ďalších vo vysokotlakovom rozsahu až do max. 120 barov.

TechnickéDáta

Farby	Hnedá
VytvrdzovanieHodiny	3 – 6
Systém vytvrdzovania	anaeróbne
Funkčná pevnosťHodiny	1 - 3
Veľkosť ZávituDo	M20
Manipulačná pevnosť	10-20
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Moment odtrhu	12 – 18
maxTlak	120
Premostenie medzery	0,15
Teplotná odolnosť	-55 - + 150
Viskozita	600
Krútiaci moment pre pokračujúce otáčanie	10 – 20

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C. Skrutkové spojenie dôkladne očistite a odmastite prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Hydraulické a pneumatické tesnenie PETEC naneste na jednu stranu a okamžite zaskrutkujte. Otočný spoj dotiahnite predpísaným krútiacim momentom. *Anaeróbne vytvrdenie prebieha bez prístupu vzduchu medzi kovovými plochami. Pri pasívnych povrchoch, veľkých šírkach škár, nízkej teplote okolia a rýchlejšom vytvrdzovaní odporúčame anaeróbny aktivátor PETEC (č. položky 90920). Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 90550

50 g fľaša