

MULTIFUNKČNÉ TESNENIE ŠVOV, SIVÁ

Vlastnosti

Na utesnenie a hydroizoláciu panelov karosérie a prekryvajúcich sa spojovacích švov.

- široké spektrum príľnavosti
- trvalé spojenia
- trvalo elastické s vynikajúcimi tesniacimi vlastnosťami
- možnosť okamžitého prelakovania (mokrú na mokré)
- bez silikónu a izokyanátov
- bez rozpúšťadiel (po vysušení sa materiál nezmršťuje)
- odolné proti starnutiu, poveternostným vplyvom, UV žiareniu

Oblasti použitia

Jednozložková, nástreková a náterová tesniaca hmota na tesnenie zvarov na utesnenie zvarových švov, prekrytie a obnovenie pôvodnej konštrukcie po oprave, napr. v oblasti motorového priestoru, batožinového priestoru, podlahových skupín, podbehov kolies a na všetkých presahujúcich spojovacích švoch.

TechnickéDáta

Báza	Polymér MS
Farby	Sivá
Vytvrdzovanie	3
Systém vytvrdzovania	Vlhkosť
Skladovateľnosť	24 Mesiac
Predĺženie pri pretrhnutí	150
Tvrdosť Shore A	40
Teplotná odolnosť	-40 - +100
Lehota spracovateľnosti	15
Odolnosť voči roztrhnutiu	8
Pevnosť v ťahu	2

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +40°C. Plochu dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Rozrežte kartušu nad závitom a naskrutkujte dýzu. Naneste tesniaci prostriedok na švy pomocou stlačacej pištole alebo ho nastriekajte pomocou teleskopickej pištole na stlačený vzduch „Multipress“ (č. položky 94333). Nastavením prívodu materiálu, prívodu vzduchu a vzdialenosti možno obnoviť pôvodnú štruktúru. Okamžité prelakovateľné (mokrú na mokré) lakmi na báze vody. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovat alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

	
položka č.: 94131	položka č.: 94231
310 ml	310 ml