

DVOJZLOŽKOVÉ SILOVÉ A KONŠTRUKČNÉ LEPIDLO

Vlastnosti

- použitie bez základného laku na báze polymérov MS
- široké spektrum príľnavosti
- vysoká počiatočná príľnavosť a veľká konečná pevnosť
- znáša vysokú elastickú a dynamickú záťaž
- odolné voči nárazom a vibráciám
- Premostenie medzier do 40 mm
- Nekvapká a nesteká, vhodné aj pre vertikálne použitia a pre použitia nad hlavou.
- možnosť prelakovania
- bez rozpúšťadiel
- univerzálne použitie vo vnútornom a vonkajšom prostredí
- odolné voči starnutiu, počasiu, UV žiareniu

Oblasti použitia

Rýchlo a pružne vytvrdzujúce dvojzložkové lepidlo a tmel. Dvojzložková technológia zaručuje rovnomerné vytvrdzovanie bez vzniku pnutia aj pri veľkých a veľkoplošných lepených spojoch ako aj pri nízkych teplotách a malej vzdušnej vlhkosti. možné použiť na nasiakavé a nenasiakavé lepené plochy z kovu, skla, kameňa, betónu, omietky, dlaždíc, prírodného kameňa, dreva, ďalej potom na lakované plochy, zrkadlá, vinylbenzén a mnoho plastov. Výrobok je vhodný na bezpečné, odolné a dynamicky namáhané lepenie a tesnenie v mnohých oblastiach.

TechnickéDáta

Báza	Dvojzložkové modifikované silánové polyméry
Farby	Čierna
VytvrdzovanieMinúty	60
VytvrdzovanieHodiny	1
Systém vytvrdzovania	2Z
Predĺženie pri pretrhnutí	350
Skladovateľnosť	12 Mesiace
Tvrdosť Shore A	40
Teplotná odolnosť	-40 - +90
Lehota spracovateľnosti	10
Pevnosť v šmyku ťahom	2

TechList

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +40 °C. Plochy dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Odstráňte uzáver a zátku, nasadíte zmiešavaciu trubicu (č. položky 98508) a vložte do vytlačovacej pištole (č. položky 81500). Aby sa zaistil dokonalý zmiešavací pomer, nemalo by sa používať prvých 5 cm. Lepidlo sa naniesie priamo na lepené miesto (treba sa vyvarovať prestávok dlhších než 25 minút, pretože lepidlo vytvrdzuje aj v zmiešavacej trubici) a diely sa pritlačia k sebe počas 25 minút. Po použití kartušu uzavrite uzáverom. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovať alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spol. PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de).

Veľkosti balenia



položka č.: 94429

250 ml