

KAROSÁRSKA TESNIACA A LEPIACA HMOTA BIELA

Vlastnosti

Rýchlotvrdnúca, elastická jednozložková lepiaca a tesniaca hmota na báze polyuretánu, ktorá vytvrdzuje vlhkosťou.

- široký rozsah príľnavosti, silná príľnavosť
- premostenie medzier rôznych veľkostí
- trvalý tesniaci účinok, trvalo elastický a odolný voči vibráciám
- námorné povolenie
- s možnosťou prelakovania, bez silikónu
- nekorozívne, odolné voči zriedeným kyselinám a zásadám

Oblasti použitia

Na univerzálne použitie pri výrobe karosérií a vozidiel: Lepí kovy (oceľový plech surový, základný a lakovaný, hliník, nehrdzavejúcu oceľ) a mnohé plasty, ako aj drevo a sklo, napr. na utesňovanie kovových konštrukcií, silne namáhaných spojov a lepenie vibrujúcich častí.

TechnickéDáta

Báza	Jednozložkový polyuretán
Farby	Biela
Vytvrdzovanie	4
Systém vytvrdzovania	Vlhkosť
Predĺženie pri pretrhnutí	400
Skladovateľnosť	18 Mesiac
Predĺženie pri pretrhnutí	600
Pevnosť v ťahu	8,5
Tvrdosť Shore A	40
Teplotná odolnosť	-40 - +90
Lehota spracovateľnosti	50
Spotreba	25
Pevnosť v šmyku ťahom	1,4

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +40 °C. Plochy dôkladne očistíť a odmastíť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Ako prostriedok na podporu príľnavosti odporúčame čierny základný náter PETEC (č. položky 82330) v kombinácii s vlnovým stieračom (č. položky 82222). Odoberte uzáver, prepichnete membránu, odstrihnite dýzu a naskrutkujte ju. Potom odstráňte prvé 2 cm materiálu. Naneste výrobok na lepený povrch pomocou stláčacej pištole a spojte komponent. V prípade potreby komponent po montáži upevnite. Možnosť prelakovania vhodnými výrobkami až po dôkladnom vytvrdnutí K&D. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovat' alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

		
položka č.: 94630	položka č.: 94730	položka č.: 94530
310 ml	310 ml	310 ml
		
položka č.: 94760		
600 ml		