ZMES NA VYROVNÁVANIE NÁHRADY CÍNOVANIE KAROSÉRIE

Vlastnosti

Dvojzložková vyrovnávacia hmota na karosérie, ktorá nahrádza pocínovanie. Na vyrovnanie a vyplnenie poškodených a opravovaných miest.

- Na škrabance, preliačiny, zvarové švy a opravy panelov na prahoch, podbehoch kolies, blatníkoch, kapotách, dverách, strechách, zadných a bočných paneloch a oveľa viac.
- veľmi dobrá priľnavosť k mnohým materiálom
- vynikajúce modelovacie, brúsne a prelakovacie vlastnosti
- zabraňuje výskytu kontaktnej korózie
- extrémne viskózny materiál
- nekvapká ani nesteká, aj na vertikálne použitie

Oblasti použitia

Oblasť použitia: Na vyrovnanie, tmelenie a vyplnenie poškodených a opravených miest, ako sú škrabance, preliačiny, zvarové švy a opravné panely, napr. na prahoch, podbehoch kolies, blatníkoch, kapotách, dverách, strechách a zadných a bočných paneloch.

TechnickéDáta

Báza	Epoxidová živica
Farby	Sivá
VytvrdzovanieHodiny	8 – 12
Skladovateľnosť	12 Mesiace
Minimálna hrúbka vrstvy	0.99
Teplotná odolnosť	−40 - +90
Lehota spracovateľnosti	60

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +25°C. Plochy dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Odstrániť uzáver, nasadiť zmiešavaciu trubicu (č. položky 98508) a vložiť ju do tlakovej pištole (č. položky 81500). Aby sa zaistil dokonalý zmiešavací pomer, nemalo by sa používať prvých 10 cm zmiešaného lepidla. Veľkoplošne naniesť tmel na karosérie nahrádzajúci cínovanie a vhodným nástrojom (napr. plastovou stierkou) ho vytvarovať s vhodným presahom. Na hliník, pozinkovanú oceľ, horčík a iné zliatiny odporúčame ako čierny základný náter PETEC (č. položky 82330). Vytvrdzovanie lepidla možno urýchliť teplom (vykurovacia skriňa, infračervený žiarič alebo sálavý ohrievač) pri 60 °C až 70 °C*. Po vytvrdení je možné odstrániť prebytočný materiál hoblíkom na karosérie alebo brúsnym papierom. Po použití kartušu uzavrite uzáverom. Prach z brúsenia odstráňte pomocou prostriedku Multi Cleaner. Následne ho v prípade potreby rozotrite jemnou stierkou. Pri lakovaní dodržiavajte údaje výrobcu. Lepidlo je možné prelakovať až po jeho dokonalom vytvrdení. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovať alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné skúšky. Nie je vhodné pre pištole na stlačený vzduch a akumulátorové stláčacie pištole. Dodržiavajte bezpečnostné a technické údaje! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de

Text ustanovenia o zodpovednosti

PETEC Verbindungstechnik GmbH | Wüstenbuch 26 | D-96132 Schlüsselfeld | Tel.: +49 95 55-80 99 40 | Fax: +49 95 55-80 99 425 | info@petec.de

Veľkosti balenia

položka č.: 96175
265 ml kartuša

Text ustanovenia o zodpovednosti