

TESNENIE ZÁVITOV MODRÁ

Vlastnosti

Vysoko viskózne, stredne pevné a teplotne odolné univerzálne tesnenie závitů na závitů s veľkou medzerou až do 0,6 mm/4". Odolnosť voči teplotám do +180 °C a odolnosť voči tlaku do 60 barov. Na utesnenie a zaistenie kovových skrutkových spojov proti plynu, vzduchu, vode, pohonným hmotám, olejom a mnohým iným chemikáliám.

- rýchle anaeróbne vytvrdenie
- odolné voči vibráciám
- môže nahradiť konope, pásy P.T.F.E., ako aj pevné tesnenia
- jednoduchá demontáž
- pre malé a veľké šírky škár
- odolné voči palivu a oleju
- spoľahlivo utesňuje jemné, stredné a hrubé závitů
- odolné voči korózii, vibráciám, plynu, vzduchu, vode, slanej vode, palivám, oleju, skvapalnenému plynu, chladiacej kvapaline a mnohým ďalším chemikáliám

Oblasti použitia

Inštalačný a sanitárny sektor, výstavba potrubí, priemysel, automobilový priemysel, vodné hospodárstvo, plynárenský, chemický a ropný priemysel.

TechnickéDáta

Báza	anaeróbne lepidlo
Farby	Modrá
VytvrdzovanieHodiny	5 – 10
Systém vytvrdzovania	anaeróbne
Funkčná pevnosťHodiny	1 - 3
Manipulačná pevnosť	30-60
Skladovateľnosť	36 Mesiace
Moment odtrhu	8 – 14
maxTlak	60
Pevnosť v šmyku	4 - 6
Premostenie medzery	0,6
Teplotná odolnosť	-55 - +180

Návod na použitie

Teplota spracovania +5 °C až +35 °C. Skrutkové spojenie dôkladne vyčistite a odmastite pomocou PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Naneste tesnenie na závitů PETEC na jednu stranu a ihneď spojte. Otočný spoj dotiahnite predpísaným krútiacim momentom. *Anaeróbne vytvrdenie prebieha bez prístupu vzduchu medzi kovovými plochami. Pri pasívnych povrchoch, veľkých šírkach škár, nízkej teplote okolia a rýchlejšom vytvrdzovaní odporúčame anaeróbny aktivátor PETEC (č. položky 90920). Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Tesniaca hmota pre závitové spoje montované výrobcom v plynových zariadeniach a komponentoch. Testované podľa DIN EN 751-1. Nie je povolené používať v plynovej inštalácii podľa DVGW-TRGI 2018. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

Text ustanovenia o zodpovednosti

TechList

Veľkosti balenia

	
položka č.: 97210	položka č.: 97216
100 g fľaša	15 g fľaša blistrová karta