

# TESNENIE RÚROK A ZÁVITOV ŽLTÁ, VYSOKO PEVNÉ

## Vlastnosti

Vysoko viskózne, vysokopevnostné a vysokotlakové tesnenie potrubia a závitov pre veľké závit do M56/ 2" s medzerou do 0,3 mm. Odolnosť voči teplotám do +150 °C a odolnosť voči tlaku do 120 barov. Na utesnenie a zaistenie kovových skrutkových spojov proti plynu, vzduchu, vode, pohonným hmotám, olejom a mnohým iným chemikáliám.

- rýchle anaeróbne vytvrdenie
- odolné voči vibráciám
- môže nahradiť konope, pásy P.T.F.E., ako aj pevné tesnenia
- jednoduchá demontáž
- pre malé a veľké šírky škár
- odolné voči palivu a oleju
- spoľahlivo utesňuje jemné, stredné a hrubé závit
- odolné voči korózii, vibráciám, plynu, vzduchu, vode, slanej vode, palivám, oleju, skvapalnenému plynu, chladiacej kvapaline a mnohým ďalším chemikáliám
- Vydanie NSF
- Vydanie WRAS
- Vydanie DVGW

## Oblasti použitia

Inštalačný a sanitárny sektor, výstavba potrubí, priemysel, automobilový priemysel, vodné hospodárstvo, plynárenský, chemický a ropný priemysel.

## TechnickéDáta

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| Báza                  | anaeróbne lepidlo |
| Farby                 | Žltá              |
| VytvrdzovanieHodiny   | 5 - 10            |
| Systém vytvrdzovania  | anaeróbne         |
| Odolná voči tlaku     | 120 (s plynom 10) |
| Funkčná pevnosťHodiny | 1 - 3             |
| Veľkosť ZávituDo      | M56               |
| Manipulačná pevnosť   | 15-30             |
| Skladovateľnosť       | 36 Mesiace        |
| Moment odtrhu         | 18 - 24           |
| Pevnosť v šmyku       | 6 - 13            |
| Premostenie medzery   | 0,3               |
| Teplotná odolnosť     | -55 - +150        |

## TechList

### Návod na použitie

Teplota spracovania +5°C až +35°C. Skrutkové spojenie dôkladne vyčistite a odmastite pomocou PETEC Multi Cleaner (položka č. 82100 alebo 82200). Tesnenie potrubia a závitů naneste na jednu stranu a okamžite spojte. Otočný spoj dotiahnite predpísaným krútiacim momentom. \*Anaeróbne vytvrdenie prebieha bez prístupu vzduchu medzi kovovými plochami. Pri pasívných povrchoch, veľkých šírkach škár, nízkej teplote okolia a rýchlejšom vytvrdzovaní odporúčame anaeróbny aktivátor PETEC (č. položky 90920). Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Tesniaca hmota pre závitové spoje montované výrobcom v plynových zariadeniach a komponentoch. Testované podľa DIN EN 751-1. Nie je povolené používať v plynovej inštalácii podľa DVGW-TRGI 2018. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Veľkosti balenia

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |
| <b>položka č.: 97217</b>                                                           |
| 50 g                                                                               |