

## OCEĽ POWER

### Vlastnosti

Rýchlotvrdnúca dvojzložková modelovacia hmota na opravy, lepenie a tmelenie.

- jednoduché použitie vďaka vynikajúcej príľnavosti
- extrémne vysoká pevnosť
- rýchle vytvrdenie, aj pod vodou
- nekorozívne
- možnosť prelakovania
- univerzálne použitie vo vnútornom a vonkajšom prostredí
- môže sa následne opracovať, napr. brúsením, vŕtaním, rezaním závitov, pílením
- odolný voči vode, slanej vode, chladiacej kvapaline, oleju, ako aj mnohým chemikáliám a v obmedzenej miere voči palivu

### Oblasti použitia

Vhodné na lepenie, vyplňovanie, utesňovanie prasklín, dier, chýbajúcich dier, výduchov. Na opravy a rekonštrukcie kovových (železo, oceľ, liatina, hliník, zliatiny a oveľa viac), keramických, betónových, drevených a plastových dielov. Na rýchle a trvalé opravy, napr.: Nádrž, chladič, potrubia, závit, nádoby, žľaby, diely karosérie a plechu.

### TechnickéDáta

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Báza                    | Epoxidová živica |
| Farby                   | Sivá             |
| VytvrdzovanieMinúty     | 30               |
| Systém vytvrdzovania    | 2Z               |
| Pevnosť voči tlaku      | 55               |
| Manipulačná pevnosť     | 10               |
| Skladovateľnosť         | 18 Mesiace       |
| Tvrdosť Shore A         | 80               |
| Teplotná odolnosť       | -50 - +180       |
| Lehota spracovateľnosti | 4                |
| Pevnosť v šmyku ťahom   | 6,2              |

### Návod na použitie

Teplota pri spracovaní +5 až +30 °C. Povrch podľa možnosti obrúsiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Odrežte požadované množstvo ocele POWER a odstráňte priehľadnú ochrannú fóliu. Mieste OCEĽ POWER, kým nezíska jednotnú sivú farbu. Naneste modelovaciu hmotu do troch minút priamo na opravované miesto a pevne ju pritlačte, vtláčajte do prasklín a otvorov. Záverečné opracovanie (napr. brúsenie, lakovanie) je možné až po vytvrdnutí lepidla. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokať alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese [www.petec.de](http://www.petec.de))

## TechList

### Veľkosti balenia

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p><b>položka č.: 97350</b></p>                                                   | <p><b>položka č.: 97450</b></p>                                                   |
| <p>Balenie 50 g</p>                                                               | <p>50 g blisterová karta</p>                                                      |