

## TEKUTÝ KOV

### Vlastnosti

Dvojsložková epoxidová kovová živica na vyplňovanie, tmelenie, lepenie.

- vynikajúca príľnavosť na všetky kovy, ako je železo, oceľ, liatina, hliník atď., ako aj na keramiku, betón, drevo a mnohé plasty.
- rýchle vytvrdenie
- vysoká pevnosť a vynikajúca príľnavosť aj k iným materiálom
- možnosť obrábania, brúsenia a prelakovania mnohými náterovými systémami
- odolný voči vode, slanej vode, chladiacej kvapaline, oleju, ako aj mnohým chemikáliám a v obmedzenej miere voči palivu

### Oblasti použitia

Vhodné na opravu železa, ocele, liatiny, keramiky, betónu, dreva a mnohých plastov. Vhodné na vyplňovanie, tmelenie a lepenie prasklín, dier, chybných otvorov, výduchov. Na opravu potrubí, nádrží, závitov, karosérií a častí strojov.

### TechnickéDáta

|                         |                  |
|-------------------------|------------------|
| Báza                    | Epoxidová živica |
| Farby                   | Sivá             |
| VytvrdzovanieMinúty     | 30               |
| Systém vytvrdzovania    | 2Z               |
| Manipulačná pevnosť     | 10               |
| Skladovateľnosť         | 12 Mesiace       |
| Teplotná odolnosť       | -30 - +120       |
| Lehota spracovateľnosti | 4                |
| Pevnosť v šmyku ťahom   | 25               |

### Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 až +30 °C. Povrch podľa možnosti obrúsiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Vložte dvojité kartušu do vytlačovacej pištole PETEC (č. položky 98502) a odstráňte uzáver. Vytlačte a premiešajte požadované množstvo lepidla alebo nasadte zmiešavaciu trubicu (vyhnite sa prestávkam dlhším ako 4 minúty, pretože lepidlo vytvrdzuje aj v zmiešavacej trubici) a naneste priamo na lepené miesto. Materiály určené na lepenie pritlačte k sebe počas 4 minút. Po použití dvojité kartušu uzavrite uzáverom. Záverečné opracovanie (napr. brúsenie, lakovanie) je možné až po vytvrdnutí lepidla. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokať alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese [www.petec.de](http://www.petec.de))

## TechList

### Veľkosti balenia

|                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <p><b>položka č.: 97425</b></p>                                                   | <p><b>položka č.: 97355</b></p>                                                   |
| <p>25 ml bez zmiešavacej trubice</p>                                              | <p>50 ml</p>                                                                      |