

OCEĽ POWER

Vlastnosti

Rýchlotvrdnúca dvojzložková modelovacia hmota na opravy, lepenie a tmelenie.

- jednoduché použitie vďaka vynikajúcej príľnavosti
- extrémne vysoká pevnosť
- rýchle vytvrdenie, aj pod vodou
- nekorozívne
- možnosť prelakovania
- univerzálne použitie vo vnútornom a vonkajšom prostredí
- môže sa následne opracovať, napr. brúsením, vŕtaním, rezaním závitov, pílením
- odolný voči vode, slanej vode, chladiacej kvapaline, oleju, ako aj mnohým chemikáliám a v obmedzenej miere voči palivu

Oblasti použitia

Vhodné na lepenie, vyplňovanie, utesňovanie prasklín, dier, chýbajúcich dier, výduchov. Na opravy a rekonštrukcie kovových (železo, oceľ, liatina, hliník, zliatiny a oveľa viac), keramických, betónových, drevených a plastových dielov. Na rýchle a trvalé opravy, napr.: Nádrž, chladič, potrubia, závit, nádoby, žľaby, diely karosérie a plechu.

TechnickéDáta

Báza	Epoxidová živica
Farby	Sivá
VytvrdzovanieMinúty	30
Systém vytvrdzovania	2Z
Pevnosť voči tlaku	55
Manipulačná pevnosť	10
Skladovateľnosť	18 Mesiace
Tvrdosť Shore A	80
Teplotná odolnosť	-50 - +180
Lehota spracovateľnosti	4
Pevnosť v šmyku ťahom	6,2

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní +5 až +30 °C. Povrch podľa možnosti obrúsiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Odrežte požadované množstvo ocele POWER a odstráňte priehľadnú ochrannú fóliu. Mieste OCEĽ POWER, kým nezíska jednotnú sivú farbu. Naneste modelovaciu hmotu do troch minút priamo na opravované miesto a pevne ju pritlačte, vtláčajte do prasklín a otvorov. Záverečné opracovanie (napr. brúsenie, lakovanie) je možné až po vytvrdnutí lepidla. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokať alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

	
položka č.: 97350	položka č.: 97450
Balenie 50 g	50 g blistrová karta