

VYSOKOTEPLOTNÉ SILIKÓNOVÉ TESNENIE, SIKO ČIERNA

Vlastnosti

Alternatíva ku konvenčným pevným tesneniam! Jednozložkový, permanentne elastický silikón pre použitia v oblastiach s teplotným zaťažením.

- nahrádza pevné tesnenia
- trvalé utesňuje
- trvalo elastické, rozmerovo stabilné
- premostí veľké tesniace medzery
- vyplní medzipriestory, nerovnosti a nepravidelnosti
- žiadne trvalá deformácia tlakom a
- žiadna strata upínacej sily
- odolné voči UV žiareniu, klimatickým zmenám
- odolné voči vode, slanej vode, chladiacej kvapaline, oleju, ako aj mnohým chemikáliám a podmienene voči palivu

Oblasti použitia

Utesňuje kovové diely (hliník, liatina, oceľ a oveľa viac), plasty, sklo, keramiku a drevo, napr. olejové vane, olejové vane prevodoviek, skrine prevodoviek, tesnenia diferenciálov, kryty hnacích osí, kryty ventilov, vodné a olejové čerpadlá, puzdrá termostátov, kryty čelných kolies, kryty skríň riadenia, puzdier batérií, reflektorov, zadných svetiel, ochranných puzdier a omnoho viac. Tesnenie aj bez demontáže (v závislosti od použitia).

TechnickéDáta

Báza	acetátové sieťovanie
Farby	Čierna
VytvrdzovanieHodiny	1 mm/5h
Systém vytvrdzovania	Vlhkosť
Predĺženie pri pretrhnutí	300
Uvedenie do prevádzky	60
Skladovateľnosť	24 Mesiace
Tvrdosť Shore A	22
Teplotná odolnosť	-50 - +260
Lehota spracovateľnosti	10
Pevnosť v ťahu	2,0

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +35 °C. Odstráňte staré tesnenia, tesniace plochy dôkladne očistite a odmastite prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Rovnomerne a jednostranne naneste požadovanú hrúbku vrstvy (aj okolo otvorov alebo závitov) a okamžite spojte utesňované časti. Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte zoznam odolnosti, kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

	
položka č.: 97720	položka č.: 97780
200ml	70 ml