

VYSOKO VÝKONNÉ LEPIDLO

Vlastnosti

Dvojzložkové špeciálne vysokoúčinné lepidlo s veľmi dobrou príľnavosťou na ťažko lepitelné povrchy.

- silná lepiaca schopnosť s veľmi vysokou konečnou pevnosťou
- Premostenie medzier do 0,3 mm
- možnosť brúsenia a prelakovania mnohými lakovacími systémami
- odolný voči vode, slanej vode, chladiacej kvapaline, oleju, ako aj mnohým chemikáliám a v obmedzenej miere voči palivu

Oblasti použitia

Na štruktúrne lepenie nízkoenergetických plastov, ako napríklad PE, PP, PTFE, PBT, PA, PC, POM, PVA, PMMA, ABS, PBT, PVF, EPDM, PU, TPE PVC, A-PET, ako aj zmiešaných plastových foriem a oveľa viac. Taktiež na lepenie kombinácií materiálov, napr. rôznych plastov, kovov, gumy, skla, kameňa, dreva a oveľa viac. Vhodné aj na lepenie senzorov PDC.

TechnickéDáta

Báza	Metylmetakrylát
Farby	Biela
VytvrdzovanieHodiny	8 – 24
Systém vytvrdzovania	2Z
Manipulačná pevnosť	90 Minuten
Skladovateľnosť	12 Mesiace
Teplota skladovania	+2 - +7
Premostenie medzery	0,3
Teplotná odolnosť	-55 - +80
Lehota spracovateľnosti	3
Pevnosť v šmyku ťahom	17,2

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5°C až +25°C. Povrch podľa možnosti obrúsiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 a 82200). Vložte piest do dvojitej striekačky, odstráňte uzáver, nasadte zmiešavaciu trubicu (č. položky 98511) (vyhnite sa prestávkam dlhším ako 3 minúty, pretože lepidlo vytvrdzuje aj v zmiešavacej trubici) a naneste požadované množstvo lepidla priamo na lepenú oblasť. Materiály určené na lepenie pritlačte k sebe počas troch minút. Po použití dvojité striekačky uzavrite uzáverom. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovat alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 98110

10 ml