

# DVOJZLOŽKOVÁ PENA NA KAROSÉRIE

## Vlastnosti

Dvojzložková pena na karosérie pre profesionálne opravy nehôd, opravy a obnovu častí karosérie. Dvojzložková pena na karosérie priľne ku kovovým povrchom, drevu, ako aj mnohým plastom (vrátane styrénu, tuhej peny PU, polyesteru a oveľa viac) a vlákňitým kompozitom. Karosériu a prídavné diely, ako sú prahy, kapota, dvere, stĺpiky A, B a C, veko batožinového priestoru, strecha a podlaha, ako aj zadné a bočné diely, je možné vyplniť, prelepiť a ochrániť tak pred vibráciami a kontaktnou koróziou.

- priľne ku kovu, plastu a vlákňitým kompozitom
- vynikajúci protihlukový účinok, ako aj hluková a zvuková izolácia
- chráni pred vniknutím prachu a striekajúcej vody
- teplotná odolnosť, odolnosť voči starnutiu a poveternostným vplyvom
- premostenie a vyplnenie medzier
- vysoká lepiaca schopnosť
- kompenzuje teplotné výkyvy
- predchádza výskytu kontaktnej korózie
- Reakcia na oheň trieda stavebného materiálu B2

## Oblasti použitia

Dvojzložková pena na karosérie PETEC je dvojzložková pena na karosérie pre profesionálne opravy nehôd, opravy a obnovu častí karosérie. Dvojzložková pena na karosérie priľne ku kovovým povrchom, drevu, ako aj mnohým plastom (vrátane styrénu, tuhej peny PU, polyesteru a oveľa viac) a vlákňitým kompozitom. Karosériu a prídavné diely, ako sú prahy, kapota, dvere, stĺpiky A, B a C, veko batožinového priestoru, strecha a podlaha, ako aj zadné a bočné diely, je možné vyplniť, prelepiť a ochrániť tak pred vibráciami a kontaktnou koróziou. Pena je tiež vynikajúca na elimináciu a tlmenie zvuku, hluku a šumu v dutinách a na karosérii vozidla.

## TechnickéDáta

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Báza                    | Polyuretán |
| Farby                   | Sivá       |
| VytvrdzovanieMinúty     | 50         |
| Systém vytvrdzovania    | 2Z         |
| Rýchlosť zasychania     | 25         |
| Skladovateľnosť         | 18 Mesiac  |
| MožnéRezaťPo            | 30         |
| Teplotná odolnosť       | -35 - +90  |
| Lehota spracovateľnosti | 10         |
| Teplota podkladu        | +5 - + 30  |
| PlnáZaťažiteľnosť       | 24         |
| Objemová výťažnosť      | 10         |

## TechList

### Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +10 °C až +25 °C. Dôkladne očistite a odmastite pevné povrchy (bez nečistôt a hrdze) pomocou PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Odstráňte uzáver a naskrutkujte rozprašovaciu sondu na ventil. Ak chcete aktivovať systém, otočte otočný tanier plechovky 6-krát doprava. Pre dokonalý zmiešavací pomer podržte ventil dole a plechovku 30-krát pretrepte. Následne je možné výrobok stlačiť – s ventilom nadol – aktivovaním páky na striekacej sonde (vyhnite sa prestávkam dlhším ako 10 minút, pretože pena stvrdne aj v striekacej sonde). V prípade potreby materiály určené na lepenie pritlačte k sebe počas 10 minút. Uistite sa, že ste aktivovanú plechovku úplne spracovali (nebezpečenstvo: V opačnom prípade sa plechovka môže prehriať a prasknúť). Po vytvrdnutí je možné prebytočný materiál odrezať. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Postupujte podľa pokynov na opravu vydaných výrobcom vozidla. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese [www.petec.de](http://www.petec.de))

### Veľkosti balenia



**položka č.: 98140**

400 ml plechovka