

DVOJZLOŽKOVÉ POLYURETÁNOVÉ LEPIDLO

Vlastnosti

Rýchlotvrdnúce dvojzložkové lepidlo na opravu a lepenie plastov.

- tiež na lepenie a vyplňovanie dier, prasklín a škár kovu, dreva, kameňa, betónu a skla
- superrýchle vytvrdenie a rýchle následné opracovanie
- vysokopevnostné spojenie, mierne flexibilné a odolné proti lomu
- nekvapká, ľahko sa modeluje
- možnosť brúsenia a prelakovania mnohými lakovacími systémami
- odolný voči vode, slanej vode, chladiacej kvapaline, oleju, ako aj mnohým chemikáliám a v obmedzenej miere voči palivu

Oblasti použitia

Oblasť použitia: Na opravu nárazníkov, spojlerov, mriežok chladiča, príchytiek, držiakov (napr. svetlometov), ako aj poškodených plastových dielov a obloženia. Tiež na lepenie a vyplňovanie dier, prasklín a škár v kovoch, dreve, kameni, betóne a skle.

TechnickéDáta

Báza	Polyuretán
Farby	Čierna
VytvrdzovanieMinúty	20
Systém vytvrdzovania	2Z
Predĺženie pri pretrhnutí	170
Manipulačná pevnosť	3
Skladovateľnosť	24 Mesiace
Tvrdosť Shore A	65
Teplotná odolnosť	-40 - +140
Lehota spracovateľnosti	1
Teplota pri spracovaní	+5 - +30
Pevnosť v šmyku ťahom	16

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 až +30 °C. Povrch podľa možnosti obrúsiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82200 alebo 82100). Pri nízkoenergetických plastoch odporúčame pre lepšiu príľnavosť základný náter na plasty (č. položky 98315). Odoberte krytku uzáveru, vytlačte a premiešajte potrebné množstvo lepidla alebo nasadte zmiešavaciu trubicu (č. položky 98510), prvý centimeter nepoužívajte (zabráňte prestávkam dlhším ako jedna minúta, keď že lepidlo vytvrdzuje aj v zmiešavacej trubici) a naneste jednostranne na lepené miesto. Materiály určené na lepenie pritlačte k sebe počas jednej minúty. Po použití dvojité striekačku uzavrite uzáverom. Záverečné opracovanie (napr. brúsenie, lakovanie) je možné až po vytvrdnutí lepidla. Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokovat alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na základe množstva aplikácií, materiálov a osobitných faktorov vplyvu je potrebný vlastný test a skúška vhodnosti. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia

	
položka č.: 98325	položka č.: 98350
24 ml	50 ml