

TEKUTÝ PLAST

Vlastnosti

- vynikajúca príľnavosť k mnohým plastom a plastovým zmesiam
- aj na keramiku, betón, drevo a mnoho kovov
- silné zlepenie
- vynikajúce modelovanie a plnenie
- dlhá životnosť nádoby (doba spracovania) pre dokonalý výsledok
- vysokopevnostné spojenie, mierne flexibilné a vhodné na brúsenie
- možnosť brúsenia a prelakovania mnohými lakovacími systémami
- odolné voči vode, slanej vode, chladiacej kvapaline, oleju, ako aj mnohým chemikáliám a podmiennečne voči palivu

Oblasti použitia

dvojzložkové lepidlo na vypĺňanie, tmelenie, opravy a lepenie.

TechnickéDáta

Báza	Polyuretán
Farby	Čierna
VytvrdzovanieMinúty	120
Systém vytvrdzovania	2Z
Predĺženie pri pretrhnutí	170
Manipulačná pevnosť	20
Skladovateľnosť	24 Mesiace
Tvrdosť Shore A	65
Teplotná odolnosť	-40 - +140
Lehota spracovateľnosti	7 - 10
Teplota pri spracovaní	+5 - +30
Pevnosť v šmyku ťahom	16,2

Návod na použitie

Teplota pri spracovaní: +5 °C až +30 °C. Povrch podľa možnosti obrúsiť, dôkladne očistiť a odmastiť prípravkom PETEC Multi Cleaner (č. položky 82100 alebo 82200). Ako prostriedok na podporu príľnavosti odporúčame základný náter na plast PETEC (č. položky 98315). Praskliny vybrúste do tvaru písmena V. Vložte dvojité kartuše do vytlačovacej pištole PETEC (č. položky 98502) a odstráňte uzáver. Vytlačte a premiešajte požadované množstvo lepidla alebo ho nasadte na zmiešavaciu trubicu (vyhnite sa prestávkam dlhším ako 7 minút, pretože lepidlo vytvrdzuje aj v zmiešavacej trubici) a naneste priamo na lepené miesto. Materiály určené na lepenie pritláčajte k sebe počas 7 minút. Po použití dvojité striekačky uzavrite uzáverom. Dodatočné opracovanie (napr. brúsenie, lakovanie) je možné až po vytvrdnutí lepidla (cca 120 minút). Laky s obsahom rozpúšťadla alebo iné médiá môžu blokať alebo narušiť proces vytvrdzovania. Na zabezpečenie vhodnosti výrobku na požadované použitie sa v každom prípade odporúčajú vlastné testy. Dodržiavajte kartu bezpečnostných a technických údajov! (Údajové listy spoločnosti PETEC si môžete stiahnuť na adrese www.petec.de)

TechList

Veľkosti balenia



položka č.: 98355

50 ml