

ZAŠČITA IN KONZERVIRANJE VMESNIH PROSTOROV

Lastnosti

- Dolgotrajna protikorozijska zaščita za vmesne prostore na karoseriji
- zaščitni sloj se hitro suši in ostane trajno plastičen
- izpodriva vlago, ne razpoka in ne postane krhek
- prilagodljiv in rahlo lepljiv sloj
- zaradi dobre moči prodiranja doseže tudi težko dostopne vmesne prostore na karoseriji
- s prodiranjem izpodriva vlago
- visoka toplotna odpornost in dobra prilagodljivost pri nizkih temperaturah
- odporen na vodo, meglico slane vode, olje ter lahke kisline in baze
- vključno s 60 cm razpršilno sondo (razpršilo)

Področja uporabe

Zagotavlja optimalno zaščito na številnih mestih, ki so izpostavljena koroziji. Zaradi izjemne sposobnosti lezenja in moči prodiranja doseže tudi težko dostopne vmesne prostore na karoseriji.

TehničniPodatki

Osnova	parafinski vosek
Barve	Prosojna
Rok uporabnosti	36 Meseci
Preskus s slano meglo	1.000 pri 100 µm (Ri 0)
Temperaturna obstojnost	-35 - +200

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30 °C. Pred uporabo dobro pretresite. Razpršite PETEC zaščito in konzerviranje vmesnih prostorov na očiščeno, suho in razmaščeno površino brez rje. Pri debelejših nanosih je priporočljivo, da se izdelek med posameznimi nanosi posuši. Pri večkratnem nanosu se lahko površina obarva v belo zaradi voska. Obvezno sami preverite združljivost materialov. Nevarnost avtooksidacije zlitin. Izdelek vsebuje topila, ki lahko raztopijo ali poškodujejo obstoječe premaze. Zato različnih izdelkov za zaščito podvozja ne smete poljubno kombinirati, če jih niste sami preizkusili. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Ni primerno za barvanje. Ne nanašajte na zavorni in izpušni sistem, grelne elemente ali dele iz gume. Po uporabi obrnite pločevinko na glavo in izpraznite razpršilno šobo. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 73510	št. art.: 73550
1000 ml	500 ml