

LEPILO ZA VETROBRANSKA STEKLA

Lastnosti

- za vse vrste vozil
- hitro strjevanje
- visoko modulirano
- primerno za antene
- nizka prevodnost
- dober oprijem z drugimi materiali
- hitro primerno za vožnjo

Področja uporabe

Enokomponentno lepilo za steklo na visoko modulirani poliuretanski osnovi s hitrim strjevanjem, za montažo sprednjih, zadnjih in stranskih stekel.

TehničniPodatki

Osnova	Enokomponentni poliuretan
Barve	črna
ČasStrjevanja	3,5
Sistem strjevanja	Vlažnost
Rok uporabnosti	12 Meseci
Raztezek ob pretrgu	700
Strižna trdnost	3,5
TrdotapoShoruA	57
Temperaturna obstojnost	-40 - +100
Čas uporabe po odprtju	20
Temperatura vgradnje	+5 - +35
Poraba	50
Čas, ko je ponovno možna varna vožnja	2
Natezna trdnost	7,5

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Lepilno površino po potrebi nekoliko zdrgnite z brusilno kopreno. Lepilno površino temeljito očistite in razmastite s čistilno krpo PETEC (št. art. 82111) ali z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Nato dobro pretresite osnovni premaz in aktivator v pisalu PETEC (št. art. 82410) in ga nanesite enakomerno in v eni smeri na lepilno površino stekla. Odstranite pokrovček, naluknjajte opno, namestite nanašalno šobo in z iztisno pištolo nanesite lepilo za vetrobransko steklo na lepilno površino v traku v obliki trikotnika. Zavrzite prva 2 cm lepila. Za pravilno geometrijo trakov lepila in montažo upoštevajte navodila proizvajalca vozila. Upoštevajte navodila za vgradnjo in navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Navodila za vgradnjo, podatkovne liste ter video navodila PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

		
št. art.: 83310	št. art.: 83400	št. art.: 83600
Kartuša 310 ml	cevasta vrečka 400 ml	cevasta vrečka 600 ml