

UTRJEVALEC KROGLIČNIH LEŽAJEV

Lastnosti

Za pritrjevanje, utrjevanje in obnovo obrabljenih ali dotrajanih kovinskih ležajev, puš, gredi, ohišij, stebelnih vijakov, utorov in navojev.

- hitro anaerobno strjevanje
- visoka trdnost spojev
- preprečuje zablokiranje sestavnih delov zaradi rje
- izpolni in premesti vrzeli velikosti do 0,30 mm
- odporno na tresljaje, obremenitve, vročino, korozijo, goriva, olje in številne druge kemikalije

Področja uporabe

ležaji, puše, gredi, ohišja, stebelni vijaki in matice.

TehničniPodatki

Barve	srebrna
ČasStrjevanjaUre	12
Sistem strjevanja	anaerobno
FunkcionalnaTrdnostUre	3 - 6
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	15-30
Rok uporabnosti	36 Meseci
Odlomni navor	40 – 45 N/m
Strižna trdnost	25 – 30
Premoščanje vrzeli	0,3
Temperaturna obstojnost	-55 - +150
Vztrajnostni navor	15– 20

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35 °C. Dele temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Enostransko nanesite sloj zelene debeline in spojite ali sestavite dele (cilindrične dele spojite z rahlim zasukom). Vrtljive spoje po potrebi pritegnite s predpisanim navorom. Anaerobno strjevanje poteka v odsotnosti zraka med kovinskimi površinami. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Pri pasivnih površinah, večjih vrzelih, nizki temperaturi okolice in za hitrejšo strjevanje priporočamo uporabo anaerobnega aktivatorja PETEC (št. art. 90920). Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 93150

Pressbox 50 g