

POWER SEKUNDNO LEPILO

Lastnosti

Enokomponentna lepila za bliskovito in obstojno lepljenje.

- izjemno hiter oprijem in strjevanje že v nekaj sekundah
- enostavna uporaba
- zelo visoka trdnost
- čisto lepljenje
- možnost takojšnje dodatne obdelave

Področja uporabe

Zlepi med seboj in v kombinaciji materiale kot so kovina, umetne mase, guma, klobučevina, PVC, usnje, les, keramika in še veliko več.

TehničniPodatki

Osnova	Etil-cianoakrilat
Barve	prozoren
Funkcionalna trdnost	1 – 10
Rok uporabnosti	18 Meseci
Premoščanje vrzeli	0,05
Temperaturna obstojnost	-40 - +85
Natezno strižna trdnost	15 – 25

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30 °C. Lepilne površine temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). V primeru plastičnih materialov z nizko površinsko napetostjo je za izboljšanje oprijema priporočljivo uporabiti osnovni premaz za plastiko (št. art. 98315). POWER sekundno lepilo nanesite v tankem sloju na eno stran. Natančno spojite dele, ki jih želite zlepit, in jih čvrsto stisnite skupaj. Zaradi hitre kemične reakcije se lahko na površini pojavijo bele sledi. Končna obdelava (npr. brušenje, lakiranje) je mogoča šele po tem, ko se lepilo strdi. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinejo ali izničijo učinek strjevanja. Za hitrejše strjevanje priporočamo naš aktivator Speed-Bond v razpršilu (št. art. 93515). Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

TehnDokument

Pakiranja

		
št. art.: 93403	št. art.: 93303	št. art.: 93310
Steklenička 3 g v samopostrežni embalaži	Steklenička 3 g	Steklenička 10 g
		
št. art.: 93410	št. art.: 933500	
Steklenička 10 g v samopostrežni embalaži	Steklenička 500 g	