

2K-POWERKLEBER HIGH PERFORMANCE

Lastnosti

2K visokozmogljivo lepilo Powerkleber z dvokomponentno tehnologijo združuje hitro strjevanje in vsestransko uporabnost z visoko zmogljivostjo polnjenja razpok in maksimalno lepilno močjo.

- za lepljenje in popravila materialov in kombinacij materialov v zgolj nekaj sekundah
- hitro, močno, vsestransko, prilagodljivo, ni odvisno od materiala
- premoščanje vrzeli velikosti do 6 mm
- ne kaplja / ne teče, tudi obrnjen navzdol
- primerno za brušenje in barvanje na številne načine
- odporno na sladko in slano vodo ter številne kemikalije

Področja uporabe

Lepljenje in popravila plastike, kovine, gume, keramike, porcelana, lesa, papirja, lepenke in še mnogo več, med seboj in v kombinaciji.

TehničniPodatki

Osnova	Etil-cianoakrilat
Barve	prozoren
ČasStrjevanjaMinute	4
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	2-4
Rok uporabnosti	12 Meseci
Temperaturna obstojnost	-30 - +80
Čas uporabe po odprtju	1
Natezno strižna trdnost	odvisno od materiala

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +35°C. Kadar je to mogoče, zbrusite površine, in jih temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 in 82200). V primeru plastičnih materialov z nizko površinsko napetostjo je za izboljšanje oprijema priporočljivo uporabiti osnovni premaz za plastiko (št. art. 98315). Poškodovana mesta obrusite v obliki črke V. Vstavite bat, odstranite zaščitno kapico, nataknite mešalno cevko (izogibajte se premorom, daljšim od 30 sekund, saj se lepilo lahko strdi že v sami mešalni cevki) in nanesite neposredno na mesto lepljenja. V roku ene minute spojite materiale, ki jih želite zlepit. Zaradi hitre kemične reakcije se lahko na površini pojavijo bele sledi. Po uporabi zaprite dvojno brizgo z zaščitno kapico. Končna obdelava (npr. brušenje, lakiranje) je mogoča šele po tem, ko se lepilo strdi. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinejo ali izničijo učinek strjevanja. Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 93510

11 ml