

VEČNAMENSKA TESNILNA MASA ZA ZVARE, SIVA

Lastnosti

Za zapiranje in tesnjenje delov karoserije in prekrivajočih se zvarov in spojev.

- širok spekter oprijema
- dolgotrajno obstojne povezave
- trajno elastična, odlično tesni
- takoj primerna za barvanje (mokro na mokro)
- ne vsebuje silikona in izocianatov
- ne vsebuje topil (posušen material se ne skrči)
- odporna na staranje, vremenske vplive, UV-žarke

Področja uporabe

Enokomponentna tesnilna masa za brizganje in nanašanje, za tesnjenje varjenih spojev, prekrivanj in stikov ter za obnovo prvotne strukture pri popravilih po nesreči, npr. v predelu prostora za motor, prtljažnika, v sklopih šasije vozila, na okrovih koles in na vseh prekrivajočih se zvarih.

TehničniPodatki

Osnova	MS-polimer
Barve	siva
ČasStrjevanja	3
Sistem strjevanja	Vlažnost
Rok uporabnosti	24 Meseci
Raztezek ob pretrgu	150
TrdotapoShoruA	40
Temperaturna obstojnost	-40 - +100
Čas uporabe po odprtju	15
Odpornost proti raztrganju	8
Natezna trdnost	2

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +40 °C. Površino temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Kartušo prerežite nad navojem in privijte nanašalno šobo. Tesnilno maso za spoje nanesite z iztisno pištolo ali jo nabrizgajte s teleskopsko tlačno pištolo Multipress (št. art. 94333). Z nastavitvijo dovoda materiala in zraka ter prilagajanjem razdalje lahko znova obnovite prvotno strukturo. Takoj primerna za barvanje (mokro na mokro) z emajli na vodni osnovi. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinejo ali izničijo učinek strjevanja. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 94131	št. art.: 94231
310 ml	310 ml