

2K OJAČANO IN KONSTRUKCIJSKO LEPILO

Lastnosti

- nanos brez primerja na osnovi MS-polimerov
- širok spekter oprijema
- visok začetni oprijem in močna končna trdnost
- odporno na velike elastične in dinamične obremenitve
- blaži udarce in vibracije
- premoščanje vrzeli velikosti do 40mm
- ne kaplja in ne teče, primerno tudi za nanašanje na navpične površine in nad glavo
- lahko se barva
- ne vsebuje topil
- vsestransko uporabno v zaprtih prostorih in na prostem
- odporno na vremenske vplive, staranje in UV-žarke

Področja uporabe

Hitro in elastično dvokomponentno lepilo in tesnilna masa. Tehnologija 2K zagotavlja enakomerno strjevanje brez napetosti tudi pri lepljenju velikih površin in površin, ki jih je treba lepiti ploskovno, ter pri nizkih in visokih temperaturah in majhni vlažnosti. Uporablja se je za vpojne in nevpojne lepilne površine iz kovine, stekla, kamna, betona, ometa, ploščic, naravnega kamna, lesa, pobarvane površine, ogledala, stiren in številne plastične materiale. Izdelek je primeren za varno, trajno in elastično lepljenje in tesnjenje površin, izpostavljenih dinamičnim obremenitvam.

TehničniPodatki

Osnova	2K modificirani silan polimeri
Barve	črna
ČasStrjevanjaMinute	60
ČasStrjevanjaUre	1
Sistem strjevanja	2K
Raztezek do pretrga	350
Rok uporabnosti	12 Meseci
TrdotapoShoruA	40
Temperaturna obstojnost	-40 - +90
Čas uporabe po odprtju	10
Natezno strižna trdnost	2

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5°C do +40°C. Lepilne površine temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Snemite zaščitno kapico in zamašek, namestite mešalno cevko (št. art. 98508) in vstavite kartušo v PETEC iztisno pištolo (št. art. 81500). Da bi zagotovili pravilno mešalno razmerje, morate zavreči prvih 5cm lepila. Nanesite lepilo neposredno na mesto lepljenja (izogibajte se premorom, daljšim od kot 25 minut, ker se lahko sicer lepilo strdi v mešalni cevki) in spojite dele v roku 50 minut. Po uporabi zaprite kartušo z zaščitno kapico. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinajo ali izničijo učinek strjevanja. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 94429

250 ml