

MONTAŽNO LEPILO IN TESNILNA MASA, SIVA

Lastnosti

Enokomponentno elastično lepilo za lepljenje in tesnjenje, primerno za vpojne in nevpojne lepilne površine.

- uporaba brez osnovnega premaza
- širok spekter oprijema in odlične tesnilne lastnosti
- izjemno močan začetni oprijem in velika končna trdnost
- odporno na velike elastične in dinamične obremenitve
- blaži udarce in vibracije
- za uporabo v notranjih prostorih in na prostem
- strdi se tudi v vodi
- lahko se barva z disperzijskimi barvami
- lahko se barva
- ne vsebuje izocianata, topil, PVC-ja in silikona
- Odobreno za uporabo v živilskem sektorju
- odporno na vremenske vplive, staranje, UV-žarke, sladko in slano vodo

Področja uporabe

Nadvse primerno za gradnjo, obrt, gospodinjstvo, hobi, industrijo in avtomobilsko industrijo. Z njim lahko lepите kovino, steklo, kamen, beton, omet, ploščice, naravni kamen, les, pobarvane površine, ogledala, stiren, mavčne in iverne plošče, dele karoserije in pločevine, izolacijske plošče.

TehničniPodatki

Osnova	1K modificirani silan polimeri
Barve	siva
Začetni oprijem	122
ČasStrjevanja	3
Sistem strjevanja	1K
Raztezek do pretrga	350
Rok uporabnosti	24 Meseci
TrdotapoShoruA	58
Temperaturna obstojnost	-40 - +100
Čas uporabe po odprtju	15
Temperatura vgradnje	5°C - +40
Poraba	25
Natezno strižna trdnost	2,6

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5°C do +40°C. Lepilne površine temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Kartušo prerežite nad navojem, odrežite konico nanašalne šobe in jo privijte. Z iztisno pištolo PETEC (št. art. 81500) enostransko nanesite lepilo v trakovih želene debeline, poravnajte dele med seboj ter jih čvrsto stisnite skupaj. Ustrezne izdelke za barvanje/premazovanje lahko na površino nanesete šele, ko se je lepilo popolnoma strdilo. Laki, barve in drugi mediji, ki vsebujejo topila, lahko ustavijo ali izničijo učinek strjevanja. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 94629

290 ml