

LEPILNO-TESNILNA MASA ZA KAROSERIJO

Lastnosti

Enokomponentno lepilo in tesnilna masa na poliuretanski osnovi s hitrim sušenjem, ki se strdi v stiku z vlago v zraku.

- širok spekter uporabe in močan oprijem
- premosti različno velike vrzeli
- dolgotrajno tesni, ostane trajno elastično in odporno na tresljaje
- Odobreno za uporabo v pomorstvu
- primerno za barvanje, ne vsebuje silikona
- ni korozivno, odporno na razredčene kisline in luge

Področja uporabe

Vsestransko uporabno za ličarska, kleparska ter mehanska dela in popravila: Lepi kovine (neobdelana, grundirana in lakirana jeklena pločevina, aluminij, nerjaveče jeklo) in številne plastične materiale, pa tudi les in steklo, npr. za tesnjenje kovinskih konstrukcij, stikov, ki so izpostavljeni visokim obremenitvam in za lepljenje mest, izpostavljenih tresljajem.

TehničniPodatki

Osnova	Enokomponentni poliuretan
Barve	črna
ČasStrjevanja	4
Sistem strjevanja	Vlažnost
Raztezek do pretrga	400
Rok uporabnosti	18 Meseci
Raztezek ob pretrgu	600
Natezna trdnost	8,5
TrdotapoShoruA	40
Temperaturna obstojnost	-40 - +90
Čas uporabe po odprtju	50
Poraba	25
Natezno strižna trdnost	1,4

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5°C do +40°C. Lepilne površine temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Za pospeševanje oprijema priporočamo črni osnovni premaz PETEC (št. art. 82330) v kombinaciji z volneno metlico (št. art. 82222). Odstranite pokrovček, naluknjajte opno, odrežite konico nanašalne šobe in jo privijte. Nato zavrzite prva 2 cm izdelka. Z iztisno pištolo nanesite izdelek na lepilno površino in spojite posamezne dele. Po potrebi jih po montaži pritrdite. Ustrezne izdelke za barvanje lahko na površino nanesete šele, ko se je lepilno-tesnilna masa K&D popolnoma strdila. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinajo ali izničijo učinek strjevanja. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

TehnDokument

Pakiranja

		
št. art.: 94630	št. art.: 94730	št. art.: 94530
310 ml	310 ml	310 ml
		
št. art.: 94760		
600 ml		

Besedilo klavzule o odgovornosti