

KOSITRNA IZRAVNALNA MASA ZA KAROSERIJO

Lastnosti

Dvokomponentna izravnalna masa za karoserijo, ki nadomešča kositrenje. Za izravnavanje in zapolnjevanje poškodovanih in popravljenih mest.

- pri praskah, udarcih, zvarih, šivih in ploščah za popravilo na pragovih, okrovih koles, blatnikih, pokrovu motorja, vratih, strehi, zadnjih ter bočnih delih in še veliko več.
- zelo dober oprijem na številnih materialih
- zelo primerna za oblikovanje, brušenje in barvanje
- preprečuje galvansko korozijo
- izjemno viskozen material
- ne kaplja in ne teče, primerno tudi za nanašanje na navpične površine

Področja uporabe

Področja uporabe: Za izravnavanje in izpolnjevanje poškodovanih mest in popravil, kot so praske, udarnine, zvarjena mesta in pločevina za popravila na boku vozila, na odbijačih, okrovih koles, pokrovih motorja, vratih, strehah, ter na zadnjem in stranskih delih vozila.

TehničniPodatki

Osnova	Epoksidna smola
Barve	siva
ČasStrjevanjaUre	8 – 12
Rok uporabnosti	12 Meseci
NajmanjšaDebelinaSloja	0.99
Temperaturna obstojnost	-40 - +90
Čas uporabe po odprtju	60

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +40 °C. Lepilne površine temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Snemite zaščitno kapico, namestite mešalno cevko (št. art. 98508) in vstavite kartušo v PETEC iztisno pištolo (št. art. 81500). Da bi zagotovili pravilno mešalno razmerje, morate zavreči prvih 10 cm mešanice lepila. Kositrno izravnalno maso nanesite na večjo površino in jo z ustreznim orodjem (npr. s plastično lopatico) porazdelite tako, da ostane nekaj presežnega materiala. Za aluminij, pocinkano jeklo, magnezij in druge zlitine priporočamo uporabo črnega osnovnega premaza PETEC (št. art. 82330). Strjevanje lepila lahko pospešite s toploto (grelno omaro, infrardečim radiatorjem ali sondnim grelcem) pri temperaturi med 60 °C in 70 °C*. Ko se lepilo strdi, lahko odvečni material odstranite s skobeljnikom za karoserijo ali brusilnim papirjem. Po uporabi zaprite kartušo z zaščitno kapico. Odstranite ostanke brušenja s čistilom Multi Cleaner. Po potrebi fino zakitajte. Pri barvanju upoštevajte navodila proizvajalca. Lepilo lahko prebarvate šele, ko se je v celoti posušilo. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinejo ali izničijo učinek strjevanja. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite.Ni primerno za pištole na stisnjen zrak in baterijske iztisne pištole. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de

Pakiranja



št. art.: 96175

Kartuša 265 ml