

TESNILNA PASTA ZA NAVOJE, MODRA

Lastnosti

Visokoviskozno, srednje trdno in temperaturno obstojno tesnilo za navoje z velikim razmakom do 0,6 mm/4". Odporno na temperature do +180 °C in tlak do 60 barov. Za tesnjenje in varovanje kovinskih vijčnih navojev pred plinom, zrakom, vodo, gorivi, oljem in številnimi kemikalijami.

- hitro anaerobno strjevanje
- ni občutljivo na tresljaje
- lahko nadomesti predivo, PTFE (teflonske) trakove in trdna tesnila
- enostavno odstranljivo
- za majhne in velike širine vrzeli
- odporno na goriva in olje
- zanesljivo tesni ozke, srednje široke in široke navoje
- odporno na korozijo, tresljaje, obremenitve, toploto, sladko in slano vodo, goriva, olje, utekočinjen plin, hladilno tekočino in številne kemikalije

Področja uporabe

Vgradna in sanitarna tehnika, polaganje cevi, industrija, avtomobilska, vodna, plinska, kemična in naftna industrija.

TehničniPodatki

Osnova	anaerobno lepilo
Barve	modra
ČasStrjevanjaUre	5 – 10
Sistem strjevanja	anaerobno
FunkcionalnaTrdnostUre	1 - 3
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	30-60
Rok uporabnosti	36 Meseci
Odlomni navor	8 – 14
največjiTlak	60
Strižna trdnost	4 - 6
Premoščanje vrzeli	0,6
Temperaturna obstojnost	-55 - +180

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje +5 °C do +35 °C. Vijčni spoj temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Nanesite tesnilo za navoje PETEC na eno stran spoja in ga takoj spojite. Pritegnite vrtljivi spoj s predpisanim navorom. *Anaerobno strjevanje poteka v odsotnosti zraka med kovinskimi površinami. Pri pasivnih površinah, večjih vrzelih, nizki temperaturi okolice in za hitrejšo strjevanje priporočamo uporabo anaerobnega aktivatorja PETEC (št. art. 90920). Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Tesnilo za navojne spoje, ki jih je sestavil proizvajalec, v plinskih napravah in sestavnih delih. Testirano v skladu s standardom DIN EN 751-1. Izdelka ni dovoljeno uporabljati v plinskih inštalacijah v skladu s Tehničnimi pravili za plinske inštalacije DVGW-TRGI 2018. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 97210	št. art.: 97216
Steklenička 100 g	Steklenička 15 g v samopostrežni embalaži