

TESNILNA PASTA ZA CEVI IN NAVOJE, RUMENA, VISOKA TRDNOST

Lastnosti

Tesnilo z visoko viskoznostjo, visoko trdnostjo, odporno na visok tlak, za cevi in široke navoje do M56/ 2" z razmakom do 0,3 mm. Odporno na temperature do +150 °C in tlak do 120 barov. Za tesnjenje in varovanje kovinskih vijačnih navojev pred plinom, zrakom, vodo, gorivi, oljem in številnimi kemikalijami.

- hitro anaerobno strjevanje
- ni občutljivo na tresljaje
- lahko nadomesti predivo, PTFE (teflonske) trakove in trdna tesnila
- enostavno odstranljivo
- za majhne in velike širine vrzeli
- odporno na goriva in olje
- zanesljivo tesni ozke, srednje široke in široke navoje
- odporno na korozijo, tresljaje, obremenitve, toploto, sladko in slano vodo, goriva, olje, utekočinjen plin, hladilno tekočino in številne kemikalije
- Odobreno s strani NSF
- Odobreno s strani WRAS
- Odobreno s strani DVGW

Področja uporabe

Vgradna in sanitarna tehnika, polaganje cevi, industrija, avtomobilska, vodna, plinska, kemična in naftna industrija.

TehničniPodatki

Osnova	anaerobno lepilo
Barve	Rumena
ČasStrjevanjaUre	5 – 10
Sistem strjevanja	anaerobno
Odporen na tlak	120 (pri plinu 10)
FunkcionalnaTrdnostUre	1 - 3
VelikostNavojevDo	M56
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	15-30
Rok uporabnosti	36 Meseci
Odlomni navor	18 - 24
Strižna trdnost	6 - 13
Premoščanje vrzeli	0,3
Temperaturna obstojnost	-55 - +150

TehnDokument

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje +5 °C do +35 °C. Vijačni spoj temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Tesnilno pasto za cevi in navoje PETEC nanesite na eno stran spoja in ga takoj spojite. Pritegnite vrtljivi spoj s predpisanim navorom. *Anaerobno strjevanje poteka v odsotnosti zraka med kovinskimi površinami. Pri pasivnih površinah, večjih vrzelih, nizki temperaturi okolice in za hitrejše strjevanje priporočamo uporabo anaerobnega aktivatorja PETEC (št. art. 90920). Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Tesnilo za navojne spoje, ki jih je sestavil proizvajalec, v plinskih napravah in sestavnih delih. Testirano v skladu s standardom DIN EN 751-1. Izdelka ni dovoljeno uporabljati v plinskih inštalacijah v skladu s Tehničnimi pravili za plinske inštalacije DVGW-TRGI 2018. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 97217

50 g