

TEKOČA KOVINA

Lastnosti

Dvokomponentna epoksidna smola-kovina za zalivanje, kitanje, lepljenje.

- odličen oprijem na vseh kovinskih površinah, kot so železo, jeklo, lito železo, aluminij itd., pa tudi na keramiki, betonu, lesu in številnih plastičnih materialih
- hitro strjevanje
- visoka trdnost in odličen oprijem tudi na drugih materialih
- primerno za strojno obdelavo, brušenje in barvanje na številne načine
- odporno na sladko in slano vodo, hladilno tekočino, olje ter številne kemikalije, pogojno pa tudi na goriva

Področja uporabe

Primerno za popravila na železu, jeklu, litem železu, keramiki, betonu, lesu in številnih plastičnih materialih. Primerno za zapolnjevanje, kitanje in lepljenje razpok, lukenj, nepravilnih izvrtin, udrtin. Za popravila cevi, rezervoarjev, navojev, delov karoserij in delov strojev.

TehničniPodatki

Osnova	Epoksidna smola
Barve	siva
ČasStrjevanjaMinute	30
Sistem strjevanja	2K
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	10
Rok uporabnosti	12 Meseci
Temperaturna obstojnost	-30 - +120
Čas uporabe po odprtju	4
Natezno strižna trdnost	25

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30°C. Po potrebi zbrusite površino in jo temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Dvojno kartušo vstavite v iztisno pištolo PETEC (št. art. 98502) in odstranite zaščitno kapico. Iztisnite in zmešajte potrebno količino lepila ali natakните mešalno cevko (izogibajte se premorom, daljšim od štirih minut, saj se lepilo lahko strdi že v sami mešalni cevki) in ga nanesite neposredno na mesto lepljenja. V roku štirih minut spojite materiale, ki jih želite zlepliti. Po uporabi zaprite dvojno kartušo z zaščitno kapico. Končna obdelava (npr. brušenje, lakiranje) je mogoča šele po tem, ko se lepilo strdi. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinejo ali izničijo učinek strjevanja. Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 97425	št. art.: 97355
25 ml brez mešalne cevke	50 ml