

POWER JEKLO

Lastnosti

Dvokomponenten plastelin s hitrim strjevanjem za popravila, lepljenje in zapolnjevanje.

- enostavna uporaba zaradi odličnega oprijema
- izjemno visoka trdnost
- hitro strjevanje tudi v vodi
- ne rjavi
- lahko se barva
- vsestransko uporabno v zaprtih prostorih in na prostem
- primeren za dodatno obdelavo, kot je brušenje, vrtanje, vrezovanje navojev, žaganje
- odporno na sladko in slano vodo, hladilno tekočino, olje ter številne kemikalije, pogojno pa tudi na goriva

Področja uporabe

Primeren za lepljenje, zapolnjevanje in tesnjenje razpok, lukenj, nepravilnih izvrtin, udrtin. Za popravila in rekonstrukcije kovin (železo, jeklo, lito železo, aluminij, zlitine itd.), keramike, betona, lesa in plastičnih materialov. Za hitra in obstojna popravila: rezervoarjev, hladilnikov, cevi, navojev, vsebnikov, žlebovob, delov karoserije in pločevine.

TehničniPodatki

Osnova	Epoksidna smola
Barve	siva
ČasStrjevanjaMinute	30
Sistem strjevanja	2K
Tlačna trdnost	55
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	10
Rok uporabnosti	18 Meseci
TrdotapoShoruA	80
Temperaturna obstojnost	-50 - +180
Čas uporabe po odprtju	4
Natezno strižna trdnost	6,2

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje +5 °C do +30 °C. Kadar je to mogoče, zbrusite površino in jo temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Odrežite potrebno količino plastelina POWER Stahl in odstranite prozorno folijo. Plastelin POWER STAHL gnetite, dokler ne postane enakomerno sive barve. Plastelin v treh minutah nanesite neposredno na površino za popravilo in ga močno pritisnite ter vtisnite v razpoke in luknje. Končna obdelava (npr. brušenje, lakiranje) je mogoča šele po tem, ko se lepilo strdi. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinajo ali izničijo učinek strjevanja. Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 97350	št. art.: 97450
Pakiranje 50 g	50 g v samopostrežni embalaži