

POXY

Lastnosti

Prozorno dvokomponentno univerzalno lepilo na osnovi epoksidne smole z veliko lepilno močjo.

- prozorno lepljenje
- odličen oprijem
- hitro strjevanje
- visoko odporno na natezne obremenitve in udarce
- visoka odpornost na udarce: 50 kJ / m²
- visoka tlačna trdnost: 9 N / mm²
- vsestransko uporabno v zaprtih prostorih in na prostem
- odporno na sladko in slano vodo ter številne kemikalije

Področja uporabe

Odličen oprijem na kovini, kamnu, lesu, steklu, keramiki in številnih plastičnih materialih.

TehničniPodatki

Osnova	Epoksidna smola
Barve	prozoren
ČasStrjevanjaMinute	30
Sistem strjevanja	2K
Tlačna trdnost	9
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	10
Rok uporabnosti	24 Meseci
Odpornost na udarce	50
Temperaturna obstojnost	-50 - +100
Čas uporabe po odprtju	4 - 5
Natezna trdnost	40
Natezno strižna trdnost	10 - 20

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30 °C. Po potrebi zbrusite površino in jo temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Za pospeševanje oprijema priporočamo osnovni premaz za plastiko PETEC (št. art. 98315). Dvojno kartušo vstavite v iztisno pištolo PETEC (št. art. 98502) in odstranite zaščitno kapico. Iztisnite in zmešajte potrebno količino lepila ali nataknite mešalno cevko (izogibajte se premorom, daljšim od štirih minut, saj se lepilo lahko strdi že v sami mešalni cevki) in ga nanesite neposredno na mesto lepljenja. V roku štirih minut spojite materiale, ki jih želite zlepliti. Po uporabi zaprite dvojno kartušo z zaščitno kapico. Končna obdelava (npr. brušenje, lakiranje) je mogoča šele po tem, ko se lepilo strdi. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinejo ali izničijo učinek strjevanja. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 98425	št. art.: 98050
Dvojna brizga 24 ml v samopostrežni embalaži	Dvojna kartuša 50 ml