

KARO-SCHAUM, 2K LEPILO ZA KAROSERIJO

Lastnosti

Dvokomponentna pena za karoserijo za profesionalna popravila po nesreči, popravila in obnovo delov karoserije. Pena za karoserijo se oprime kovinskih površin, lesa ter številnih plastičnih materialov (vključno s stirenom, trdo PU peno, poliestrom in številnimi drugimi) in kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni. S peno je mogoče zapolniti, podložiti ter tako zaščititi pred tresljaji in kontaktno korozijo karoserijo in različne dele avtomobila, kot so pragovi, pokrov motorja, vrata, stebričke A, B in C, pokrov prtljažnika, strešne in talne elemente ter zadnje in bočne dele.

- dober oprijem na kovini, plastiki in kompozitnih materialih, ojačanih z vlakni
- odličen učinek proti bobnenju ter zvočna izolacija
- ščiti pred vdorom prahu in vodnih curkov
- odporna na temperaturne spremembe, staranje in vremenske vplive
- sposobnost premoščanja in zapolnjevanja vrzeli
- visoka lepilna moč
- izpolni in izravnava neenakomerne površine
- preprečuje galvansko korozijo
- Požarno vedenje Požarni razred B2

Področja uporabe

PETEC pena za karoserijo je dvokomponentna pena za karoserijo za profesionalna popravila po nesreči, popravila in obnovo delov karoserije. Pena za karoserijo se oprime kovinskih površin, lesa ter številnih plastičnih materialov (vključno s stirenom, trdo PU peno, poliestrom in številnimi drugimi) in kompozitnih materialov, ojačanih z vlakni. S peno je mogoče zapolniti, podložiti ter tako zaščititi pred tresljaji in kontaktno korozijo karoserijo in različne dele avtomobila, kot so pragovi, pokrov motorja, vrata, stebričke A, B in C, pokrov prtljažnika, strešne in talne elemente ter zadnje in bočne dele. Pena je odlična tudi za odpravljanje in dušenje hrupa, zvokov in šumov v vmesnih prostorih in na karoseriji avtomobila.

TehničniPodatki

Osnova	Poliuretan
Barve	siva
ČasStrjevanjaMinute	50
Sistem strjevanja	2K
Nelepljivo	25
Rok uporabnosti	18 Meseci
Primerno za rezanje po	30
Temperaturna obstojnost	-35 - +90
Čas uporabe po odprtju	10
Temperatura podlage	+5 - + 30
Primerno za polno obremenitev	24
Prostorninski izkoristek	10

TehnDokument

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +10 °C do +25 °C. Trdne površine (brez umazanih in rje) temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Odstranite zaščitno kapico in privijte razpršilno sondo na ventil. Sistem sprožite tako, da zavrtite vrtljivo ploščo pločevinke šestkrat v desno. Za popolno mešalno razmerje usmerite ventil navzdol in 30-krat pretresite pločevinko. Nato lahko izdelek – z navzdol usmerjenim ventilom – iztisnete z ročico na razpršilni sondi (izogibajte se premorom, daljšim od deset minut, saj se lahko pena strdi že v sami razpršilni sondi). Po potrebi v roku desetih minut spojite materiale, ki jih želite zlepit. Odprto pločevinko je treba v celoti izprazniti (nevarnost: v nasprotnem primeru se lahko pločevinka pregreje in eksplozira). Ko se pena strdi, lahko odrežete odvečni material. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila za popravila proizvajalca vozila. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 98140

pločevinka 400 ml