

2K PU LEPILO

Lastnosti

Dvokomponentno lepilo s hitrim strjevanjem za popravila in lepljenje plastike.

- primerno tudi za lepljenje in zapolnjevanje udarnin, prask in razpok v kovini, lesu, kamnu, betonu in steklu
- izjemno hitro strjevanje in možnost hitre dodatne obdelave
- visoka trdnost, čvrst, nekoliko elastičen in nezlomljiv spoj
- ne kaplja, enostavno ga je modelirati
- primerno za brušenje in barvanje na številne načine
- odporno na sladko in slano vodo, hladilno tekočino, olje ter številne kemikalije, pogojno pa tudi na goriva

Področja uporabe

Področja uporabe: Za popravila odbijačev, spojlerjev, maske hladilnika, okrasnih sponk, nosilcev (npr. žarometov) in zlomljenih plastičnih delov in delov oblog. Primerno tudi za lepljenje in zapolnjevanje udarnin, prask in razpok v kovini, lesu, kamnu, betonu in steklu.

TehničniPodatki

Osnova	Poliuretan
Barve	črna
ČasStrjevanjaMinute	20
Sistem strjevanja	2K
Raztezek do pretrga	170
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	3
Rok uporabnosti	24 Meseci
TrdotapoShoruA	65
Temperaturna obstojnost	-40 - +140
Čas uporabe po odprtju	1
Temperatura vgradnje	+5 - +30
Natezno strižna trdnost	16

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30 °C. Kadar je to mogoče, zbrusite površino in jo temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 / 82200). Poškodovana mesta obrusite v obliki črke V. Za pospeševanje oprijema priporočamo osnovni premaz za plastiko PETEC (št. art. 98315). Dvojno kartušo vstavite v iztisno pištolo PETEC (št. art. 98502) in odstranite zaščitno kapico. Iztisnite in zmešajte potrebno količino lepila ali natakните mešalno cevko (izogibajte se premorom, daljšim od ene minute, saj se lepilo lahko strdi že v sami mešalni cevki) in ga nanesite neposredno na mesto lepljenja. V roku ene minute spojite materiale, ki jih želite zlepit. Po uporabi zaprite dvojno kartušo z zaščitno kapico. Končna obdelava (npr. brušenje, lakiranje) je mogoča šele po tem, ko se lepilo strdi. Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinejo ali izničijo učinek strjevanja. Zaradi različnih načinov uporabe, materialov in drugih vplivnih dejavnikov je pomembno, da izdelek sami preizkusite in preverite njegovo ustreznost. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja

	
št. art.: 98325	št. art.: 98350
24 ml	50 ml