

TEKOČA PLASTIKA

Lastnosti

- odličen oprijem na številnih plastičnih materialih in mešanicah plastičnih materialov
- tudi za keramiko, beton, les in številne kovine
- močno lepljenje
- odlične lastnosti oblikovanja in zapolnjevanja
- dolg čas uporabe po odprtju (čas obdelave) za brezhiben rezultat
- visoka trdnost, čvrst, nekoliko elastičen in nezlomljiv spoj
- primerno za brušenje in barvanje na številne načine
- odporno na sladko in slano vodo, hladilno tekočino, olje ter številne kemikalije, pogojno pa tudi na goriva

Področja uporabe

Dvokomponentno lepilo za zalivanje, kitanje, popravila in lepljenje.

TehničniPodatki

Osnova	Poliuretan
Barve	črna
ČasStrjevanjaMinute	120
Sistem strjevanja	2K
Raztezek do pretrga	170
Trdnost za nadaljnjo obdelavo	20
Rok uporabnosti	24 Meseci
TrdotapoShoruA	65
Temperaturna obstojnost	-40 - +140
Čas uporabe po odprtju	7 - 10
Temperatura vgradnje	+5 - +30
Natezno strižna trdnost	16,2

Navodila za uporabo

Temperatura vgradnje: +5 °C do +30 °C. Po potrebi zbrusite površino in jo temeljito očistite in razmastite z večnamenskim čistilom PETEC Multi Cleaner (št. art. 82100 ali 82200). Za pospeševanje oprijema priporočamo osnovni premaz za plastiko PETEC (št. art. 98315). Poškodovana mesta obrusite v obliki črke V. Dvojno kartušo vstavite v iztisno pištolo PETEC (št. art. 98502) in odstranite zaščitno kapico. Iztisnite in zmešajte potrebno količino lepila ali nataknite mešalno cevko (izogibajte se premorom, daljšim od sedem minut, saj se lepilo lahko strdi že v sami mešalni cevki) in ga nanesite neposredno na mesto lepljenja. V roku sedmih minut spojite materiale, ki jih želite zlepit. Po uporabi zaprite dvojno brizgo z zaščitno kapico. Končna obdelava (npr. brušenje, lakiranje) je mogoča šele po tem, ko se lepilo strdi (približno 120 minut). Barve na osnovi topila in drugi mediji lahko prekinajo ali izničijo učinek strjevanja. Da bi zagotovili primernost izdelka za izbrane aplikacije, je priporočljivo, da ga v vsakem primeru pred uporabo preizkusite. Upoštevajte navodila v varnostnem in tehničnem listu! (Podatkovne liste PETEC lahko prenesete s spletne strani www.petec.de)

Pakiranja



št. art.: 98355

50 ml