

UNDERREDESSKYDD BITUMEN SUGDOSA

Egenskaper

- Långsiktigt skydd mot rost och stenskott
- mycket bra vidhäftning på metalliska ytor
- bildar en hållbar, seg elastisk och sluten skyddsfilm med ljuddämpande effekt
- resistent mot vatten, saltspray, olja och lätta syror och baser
- kan inte målas över

Användningsområden

PETEC underredesskydd på bitumenbas ger optimalt skydd mot rost och stenskott i områden med förhöjd risk för korrosion och har mycket god vidhäftningsförmåga på många metalliska ytor. Underredesskydd bitumen bildar en hållbar, seg elastisk och sluten skyddsfilm med ljuddämpande effekt.

TekniskaData

Bas	Bitumen
Färger	Svart
Arbetsstryck	3 -4
Härddning	3,5 timmar vid 500 µm
Härddningssystem	Luftfuktighet
Lagringstid	36 Månader
Saltspraytest	1 000 vid 400 (Ri0)
Temperaturbeständighet	-25 - +100

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Skaka burken ordentligt före användning. Spraya PETEC Underredesskydd bitumen med PETEC Underredesskydd-pistolen (art.nr. 98507) på ett avstånd av ca 25 cm på den rostfria, rena, torra och avfettade ytan. För tjockare lager rekommenderas att låta produkten torka mellan de olika lagren. Kontrollera att materialet tål medlet. Risk för autoxidation i legeringar. Produkten innehåller lösningsmedel som kan lösa upp eller angripa befintliga beläggningar. Olika underredesskyddsprodukter bör därför inte kombineras med varandra som önskat utan att testas. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Kan inte målas över. Applicera inte på broms- och avgassystemet, värmeskölden eller gummidelarna. Rengör Underredesskydd-pistolen efter användning. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

		
<p>art.nr.: 73100</p>	<p>art.nr.: 73110</p>	<p>art.nr.: 73150</p>
<p>1000 ml</p>	<p>1000 ml</p>	<p>500 ml</p>