

UNDERREDESSKYDD BITUMEN SPRAY

Egenskaper

- Långsiktigt skydd mot rost och stenskott
- mycket bra vidhäftning på metalliska ytor
- bildar en hållbar, seg elastisk och sluten skyddsfilm med ljuddämpande effekt
- resistent mot vatten, saltspray, olja och lätta syror och baser
- kan inte målas över

Användningsområden

PETEC underredesskydd på bitumenbas ger optimalt skydd mot rost och stenskott i områden med förhöjd risk för korrosion och har mycket god vidhäftningsförmåga på många metalliska ytor. Underredesskydd bitumen bildar en hållbar, seg elastisk och sluten skyddsfilm med ljuddämpande effekt.

TekniskaData

Bas	Bitumen
Färger	Svart
Härdning	3,5 timmar vid 500 µm
Härdningssystem	Luftfuktighet
Lagringstid	36 Månader
Saltspraytest	1 000 vid 400 (Ri0)
Temperaturbeständighet	-25 - +100


Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Skaka burken ordentligt före användning. Spreja PETEC underredesskydd bitumen från ca 25 cm avstånd på den rostfria, rena, torra och avfettade ytan. För tjockare lager rekommenderas att låta produkten torka mellan de olika lagren. Kontrollera att materialet tål medlet. Risk för autoxidation i legeringar. Produkten innehåller lösningsmedel som kan lösa upp eller angripa befintliga beläggningar. Olika underredesskyddsprodukter bör därför inte kombineras med varandra som önskat utan att testas.

För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Kan inte målas över. Applicera inte på broms- och avgassystemet, värmeskölden eller gummidelarna. Vänd burken upp och ner efter användning och spreja tills ventilen är tom. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

TekDatablad

Behållarstorlekar

		
art.nr.: 73100	art.nr.: 73110	art.nr.: 73150
1000 ml	1000 ml	500 ml