

GRÅTT STENSKOTTS- OCH UNDERREDESSKYDD

Egenskaper

- skyddar reparations- och karosseridelar från rost och stenskott
- mycket bra vidhäftning på många ytor
- bildar en elastisk, strukturell och sluten skyddsfilm med ljuddämpande effekt
- kan målas över
- blir inte spröd eller sprucken och fastnar inte ens vid höga temperaturer
- andningsaktivt underredesskydd, även lämplig för träapplikationer inom husvagnssektorn
- bildar inga trådar och droppar inte
- resistent mot vatten, saltspray, olja och lätta syror och baser

Användningsområden

PETEC syntetiska kautschukbaserade stenskotts- och underredesskydd kan överlackeras och har en mycket god vidhäftning på många ytor. För optimalt skydd mot rost och stenskott i många områden med förhöjd risk för korrosion. I torkat tillstånd bildar stenskotts- och underredesskydd en elastisk, strukturell och sluten skyddsfilm med ljuddämpande effekt.

TekniskaData

Bas	syntetiskt gummi
Färger	Grå
Härdning	2 timmar vid 500 µm
Härdningssystem	Luftfuktighet
Lagringstid	36 Månader
Saltspraytest	Upp till 480 timmar, Ri 0 vid 350 µm torrt lager
Temperaturbeständighet	-30 - + 100

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +30 °C. Skaka burken ordentligt före användning. Spreja PETEC stenskotts- och underredesskydd på ett avstånd av ca 25 cm på den rostfria, rena, torra och avfettade ytan. Kan överlackeras efter torkningstiden. Lack och andra produkter som innehåller lösningsmedel kan förhindra eller förstöra härdningen. För tjockare lager rekommenderas att låta produkten torka mellan de olika lagren. Kontrollera att materialet tål medlet. Risk för autoxidation i legeringar. Produkten innehåller lösningsmedel som kan lösa upp eller angripa befintliga beläggningar. Olika underredesskyddsprodukter bör därför inte kombineras med varandra som önskat utan att testas. För att säkerställa att produkten lämpar sig för det aktuella användningsområdet rekommenderar vi att produkten först testas. Applicera inte på broms- och avgassystemet, värmeskölden eller gummidelarna. Vänd burken upp och ner efter användning och spreja tills ventilen är tom. Följ säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Nedladdning av PETEC-datablad från www.petec.de)

Behållarstorlekar

	
art.nr.: 73310	art.nr.: 73350
1000 ml	500 ml