

RENGÖRINGSTRASA

Egenskaper

- för att avlägsna silikonrester på vindrutornas limytor
- utan rester

Användningsområden

För rengöring och avfettning av limytor före applicering av lim och tätningsmedel.

TekniskaData

Bas	99 9 % IPA-isopropanol
Färger	Transparent
Avluftstid	10
Lagringstid	24 Månader
Bearbetningstemperatur	+5 - +35

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Vanligt rengöringsmedel och glasrengöringsmedel som finns i handeln är olämpligt för förbehandling av glasskivor som ska limmas. Rugga upp ytan som ska limmas med den medföljande slipduken och rengör och avfetta noggrant i en riktning med PETEC rengöringsduk. Beroende på föroreningen kan en upprepning av processen vara nödvändig. Det får inte finnas några rester av smuts, damm, olja, fett och vax kvar på eller runt ytan som ska limmas. Se också till att ytan som ska behandlas är fri från eventuella silikonrester. Efter avluftningstiden på ca 10 minuter kan limytan sedan bearbetas (t.ex. Multiaktiv Primer eller direkt limning). Följ monteringsanvisningen, säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Monteringsanvisningar från PETEC, datablad och instruktionsvideor hittar du på www.petec.de)

Behållarstorlekar


art.nr.: 82111
1 st.