

SKIVLIM HÖG HASTIGHET

Egenskaper

För primerfri montering av fram-, bak- och sidorutor.

- UV-resistent
- isocyanatfri
- låg konduktivitet
- lämplig för alla fordonstyper
- TÜV krocktest testat
- extremt högmodulig
- snabb genomhärdning
- mycket snabb körberedskap: 15 minuter

Användningsområden

För montering av fram-, bak- och sidorutor

TekniskaData

Bas	1-komponents modifierade silanpolymerer
Färger	Svart
Härdning	3
Härdningssystem	Luftfuktighet
Brottöjning	350
Körberedskap	15
Lagringstid	24 Månader
ShoreHårdhet	65
Temperaturbeständighet	-40 - +110
Brukstid	10
Bearbetningstemperatur	+5 - +35
Avgångstid	0,25
Dragspänning	4,0
Skjuvhållfasthet	2,8

Bruksanvisning

Bearbetningstemperatur: +5 °C till +35 °C. Använd vid behov en slipduk för att rugga upp ytan som ska limmas. Rengör limytor grundligt med PETEC rengöringsduk (art.nr 82111) eller PETEC Multi Cleaner (art.nr. 82100 eller 82200) och avfetta (beakta avluftningstiden). Öppna sedan vindrutelimpatronen, sätt fast munstycket och kasta de första 2 centimeterna av limmet. Använd en limpistol och applicera vindrutelimitet i en trekantig sträng på den yta som ska limmas. Följ fordonstillverkarens anvisningar för applicering av lim och montering. Bandets början och slut måste överlappa varandra och strykas jämnt. Följ monteringsanvisningen, säkerhetsdatabladet och det tekniska databladet! (Monteringsanvisningar från PETEC, datablad och instruktionsvideor hittar du på www.petec.de)

Behållarstorlekar



art.nr.: 84300

290 ml patron